

# OCHRANA PODVOZKU A PROTI ODLETUJÍCÍM KAMÍNKŮM, ŠEDÁ

## Vlastnosti

- chrání opravované a karosářské díly před korozí a odštěpky kamínků
- velmi dobrá přilnavost k mnoha povrchům
- vytváří pružný, strukturální a uzavřený ochranný film s účinkem proti dunění
- přelakovatelná
- nekřehne ani nepraská a přilne i při vysokých teplotách
- prodyšná ochrana podvozku, vhodná také pro použití na dřevo v karavanech
- nevytahuje nitě a nekape
- odolnost vůči vodě, solné mlze, oleji a lehkým kyselinám a zásadám

## Oblasti použití

Ochrana podvozku a proti odletujícím kamínkům PETEC na bázi syntetického kaučuku je přelakovatelná a má velmi dobrou přilnavost k mnoha povrchům. Pro optimální ochranu proti rzi a nárazy odlétajících kaménků ve všech oblastech ohrožených korozí. Po zaschnutí vytváří přípravek na ochranu proti odletujícím kamínkům a na ochranu podvozku pružný, strukturální a uzavřený ochranný film s účinkem proti dunění.

## Technická data

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Báze                 | syntetický kaučuk                          |
| Barvy                | šedá                                       |
| Pracovní tlak        | 3 - 4                                      |
| Vytvrzování          | 2 hodiny při 500 µm                        |
| Systém vytvrzování   | Vlhkost vzduchu                            |
| Skladovatelnost      | 36 Měsíců                                  |
| Zkouška solnou mlhou | Až 480 hodin, Ri 0 při 350 µm suché vrstvy |
| Teplotní odolnost    | -30 - + 100                                |

## Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Před použitím dózu dobře protřepejte. Ochranu podvozku a proti odletujícím kamínkům PETEC nastříkejte pomocí pistoli na karoserie pro ochranu podvozku vyčistěte PETEC (č. výrobku 98507) na čistou, suchou plochu zbavenou rzi a mastnoty ze vzdálenosti cca 25 cm. Po zaschnutí\* lze provést přelakování. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. U silnějších vrstev se doporučuje nechat výrobek mezi jednotlivými vrstvami zaschnout.

Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. Nebezpečí autoxidace ve slitinách. Výrobek obsahuje rozpouštědla, která mohou rozpouštět nebo napadat stávající nátěry. Různé výrobky na ochranu podvozku by se proto neměly libovolně kombinovat bez provedení vlastního testování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Nepoužívejte na brzdový a výfukový systém, tepelnou desku nebo pryžové díly. Po použití pistoli na karoserie pro ochranu podvozku vyčistěte. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Techlist

### Velikosti balení

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>č. výrobku: 73310</b>                                                          | <b>č. výrobku: 73350</b>                                                          |
| 1 000 ml                                                                          | 500 ml                                                                            |