

LEPIDLO NA OKENNÍ SKLA KAROSÉRIÍ

Vlastnosti

- pro všechny typy vozidel
- rychlé vytvrzení
- vysoce modulární
- kompatibilní s anténou
- nízká vodivost
- dobrá přilnavost ke zbytkovému materiálu
- rychlá připravenost k jízdě

Oblasti použití

Rychle vytvrzující, vysoce modulární jednosložkové lepidlo na okenní skla karosérií na bázi polyuretanu k montáži předních, zadních a bočních skel.

Technická data

Báze	jednosložkový polyuretan
Barvy	černý
Vytvrzování	3,5
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Skladovatelnost	12 Měsíců
Prodloužení při přetržení	700
Pevnost ve smyku	3,5
Tvrdost Shore A	57
Teplotní odolnost	-40 - +100
Doba kapání	20
Teplota zpracování	+5 - +35
Spotřeba	50
Minimální doba odjezdu	2
Pevnost v tahu	7,5

Návod k použití

Teplota zpracování: +5°C až +35°C. V případě potřeby lehce zdrsňte povrch lepidla brusným roumem. Lepené plochy důkladně očistěte a odmastěte čisticím hadříkem PETEC (č. výrobku 82111) nebo požijte PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Poté rovnoměrně naneste PETEC primer a aktivátor pro lepení skel (č. výrobku 82410) v jednom směru na lepený povrch skla. Odejměte uzávěr, propíchněte membránu, nasad'te trysku a naneste lepidlo ve tvaru trojúhelníkové housenky pomocí vytlačovací pistole na lepený povrch. První 2 cm lepidla odstraňte. Dodržujte specifikace výrobce vozidla týkající se geometrie housenkového pásu a montáže. Věnujte pozornost montážnímu návodu, bezpečnostnímu a technickému listu! (Stáhněte si montážní návod PETEC, technické listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 83310	č. výrobku: 83400	č. výrobku: 83600
310 ml kartuše	hadicový sáček („šiška“) 400 ml	hadicový sáček („šiška“) 600 ml