

SADA PRO LEPENÍ SKEL DO KAROSÉRIÍ

Vlastnosti

Systém sady lepidla pro skla, určená k montáži předních, zadních a bočních skel karosérií.

- vhodné pro všechny typy vozidel
- rychlé vytvrzení
- vysoce modulární
- kompatibilní s anténou
- nízká vodivost
- rychlá připravenost k jízdě: 120 minut

Oblasti použití

Pro montáž předních, zadních a bočních skel karosérií.

Technická data

Báze	jednosložkový polyuretan
Barvy	černý
Vytvrzování	3,5
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Připravenost k jízdě za	2
Skladovatelnost	12 Měsíců
Prodloužení při přetržení	700
Pevnost ve smyku	3,5
Tvrdost Shore A	57
Teplotní odolnost	-40 - +100
Doba kapání	20
Teplota zpracování	+5 - +35
Minimální doba odjezdu	2
Pevnost ve smyku	7,5

Návod k použití

Teplota zpracování: +5°C až +35°C. V případě potřeby lehce zdrsňte povrch lepidla brusným roumem. Lepené plochy důkladně očistěte a odmastěte čisticím hadříkem PETEC (č. výrobku 82111) nebo použijte PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Poté rovnoměrně naneste PETEC primer a aktivátor pro lepení skel (č. výrobku 82410) v jednom směru na lepený povrch skla. Otevřete kartuši s lepidlem, nasad'te trysku a odstraňte první 2 cm lepidla. Lepidlo naneste ve tvaru trojúhelníkové housenky pomocí vytlačovací pistole na lepený povrch. Dodržujte specifikace výrobce vozidla týkající se geometrie housenkového pásu a montáže. Věnujte pozornost montážnímu návodu, bezpečnostnímu a technickému listu! (Stáhněte si montážní návod PETEC, datové listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

č. výrobku: 83333	č. výrobku: 83433
sada kartuší 310 ml	sada hadicových sáčků („šišek“) 400 ml