

RYCHLÉ LEPIDLO NA SKLA KAROSÉRIÍ

Vlastnosti

Pro montáž předních, zadních a bočních skel karosérií bez použití primeru.

- odolnost proti UV záření
- bez izokyanátů
- nízká vodivost
- vhodné pro všechny typy vozidel
- provedena zkouška nárazu podle TÜV
- extrémně vysoce modulární
- rychlé vytvrzení
- velmi rychlá připravenost k jízdě: 15 minut

Oblasti použití

Pro montáž předních, zadních a bočních skel karosérií bez použití primeru

Technická data

Báze	Jednosložkové modifikované silanové polymery
Barvy	černý
Vytvrzování	3
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Prodloužení při přetržení	350
Připravenost k jízdě za	15
Skladovatelnost	24 Měsíců
Tvrdost Shore A	65
Teplotní odolnost	-40 - +110
Doba kapání	10
Teplota zpracování	+5 - +35
Minimální doba odjezdu	0,25
Napětí v tahu	4,0
Pevnost ve smyku	2,8

Návod k použití

Teplota zpracování: +5°C až +35°C. V případě potřeby lehce zdrsňte povrch lepidla brusným roumem. Důkladně očistěte a odmastěte lepené plochy pomocí čistícího hadříku PETEC (č. výrobku 82111) nebo prostředku PETEC MultiCleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200) (dodržujte dobu odvětrávání). Poté otevřete kartuši s lepidlem, nasadte trysku a odstraňte první 2 cm lepidla. Lepidlo naneste ve tvaru trojúhelníkové housenky pomocí vytlačovací pistole na lepený povrch. Dodržujte specifikace výrobce vozidla týkající se geometrie housenkového pásu a montáže. Začátek a konec housenkového pásu se musí překrývat a být úhledně rozprostřeny. Věnujte pozornost montážnímu návodu, bezpečnostnímu a technickému listu! (Stáhněte si montážní návod PETEC, datové listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 84300

kartuše 290 ml