

LEPIDLO NA ČELNÍ SKLO, EKONOMICKÉ

Vlastnosti

Pro montáž předních, zadních a bočních skel karosérií bez použití primeru.

- odolnost proti UV záření
- bez izokyanátů
- nízká vodivost
- vhodné pro všechny typy vozidel
- provedena zkouška nárazu podle TÜV
- vysoce modulární
- rychlé vytvrzení
- Připravenost k jízdě za: 120 minut

Oblasti použití

Pro montáž předních, zadních a bočních skel karosérií bez použití primeru

Technická data

Báze	Jednosložkové modifikované silanové polymery
Barvy	černý
Vytvrzování	3
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Prodloužení při přetržení	180
Připravenost k jízdě za	2
Skladovatelnost	24 Měsíců
Tvrdost Shore A	60
Teplotní odolnost	-40 - +110
Doba kapání	15
Teplota zpracování	+5 - +35
Minimální doba odjezdu	2
Napětí v tahu	2,7
Pevnost ve smyku	3,0

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. V případě potřeby lehce zdrsňte povrch lepidla brusným roumem. Lepené plochy důkladně očistěte a odmastěte čisticím hadříkem PETEC (č. výrobku 82111) nebo požíjte PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Otevřete sáček s lepidlem na skla, nasadte trysku a vložte ji do vhodné vytlačovací pistole. Lepidlo naneste ve tvaru trojúhelníkové housenky pomocí vytlačovací pistole na lepený povrch. Dodržujte specifikace výrobce vozidla týkající se geometrie housenkového pásu a montáže. Začátek a konec housenkového pásu se musí překrývat a být úhledně rozprostřeny. Věnujte pozornost montážnímu návodu, bezpečnostnímu a technickému listu! (Stáhněte si montážní návod PETEC, datové listy a aplikační video na adrese www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 84400

hadicový sáček („šiška“) 400 ml