

HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TĚSNĚNÍ

Vlastnosti

Nízkoviskózní, vysoce pevné a vysokotlaké hydraulické a pneumatické těsnění pro závit do M20/ 3/4 " s mezerou do 0,15 mm. Teplotní odolnost do +150 °C a tlaková odolnost do 120 barů.

- rychlé anaerobní vytvrzení
- spolehlivě zajišťuje a utěsňuje závit
- může nahradit pásy P.T.F.E. a konopí
- odolné vůči korozi, vibracím, vodě, slané vodě, olejům, motorovým palivům, chladicím kapalinám, uhlovodíkům a mnoha dalším chemickým látkám

Oblasti použití


K zajištění a utěsnění hydraulických a pneumatických závitových spojů, vedení, šroubů, matic, svorníků apod. v oblasti vysokých tlaků max. do 120 barů.

Technická data

Barvy	hnědá
Vytvrzování v hodinách	3 - 6
Systém vytvrzování	anaerobní
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Velikost závitů do	M20
Manipulační pevnost	10-20
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	12 – 18
maxTlak	120
Přemostění mezer	0,15
Teplotní odolnost	-55 - + 150
Viskozita	600
Pokračující točivý moment	10 – 20

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Šroubový spoj důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Po jedné straně naneste hydraulické a pneumatické těsnění PETEC a ihned sešroubujte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost údajům uvedených v technickém listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)



lahvička 50 g