

DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO POWER HIGH PERFORMANCE

Vlastnosti

Dvousložkové lepidlo Power kombinuje rychlé vytvrzení a všestranné použití s vysokou schopností vyplňovat mezery při maximální pevnosti lepidla díky dvousložkové technologii.

- k lepení materiálů a materiálových kombinací během několika vteřin
- rychlé, silné, univerzální, pružné, nezávislé na materiálu
- přemostění mezer až do 6 mm
- žádné kapání / tečení, použitelné dnem vzhůru
- možnost broušení a přelakování mnoha lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím

Oblasti použití

Lepení a opravy plastů, kovů, pryže, keramiky, porcelánu, dřeva, papíru, lepenky apod. s jinými materiály i navzájem.

Technická data

Báze	ethyl-kyanakrylát
Barvy	Transparentní
Vytvrzování v minutách	4
Manipulační pevnost	2-4
Skladovatelnost	12 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +80
Doba kapání	1
Pevnost ve smyku	v závislosti na materiálu

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C. Plochy podle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 a 82200). Pro lepší přilnavost u nízkoenergetických plastů doporučujeme použít základní nátěr na plasty Kunststoffprimer (č. výrobku 98315). Trhliny zabruste do tvaru písmene V. Vložte píst, sejměte uzavírací víčko, nasadte směšovací trubičku (vyvarujte se přestávek delších než 30 vteřin, protože lepidlo vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a naneste přímo na lepené místo. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu jedné minuty. V důsledku rychlé chemické reakce se na povrchu mohou objevit bílé zbytky. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 93510

11 ml