

NÁHRADNÍ SÍŤOVINA

Vlastnosti

Speciální lepicí sada pro lepení zpětného zrcátka na čelní sklo. Lepidlo na zrcadlo lze také použít k upevnění antén, zábran apod. na okna.

- transparentní lepení
- rychlá přilnavost
- trvalá stabilita
- vysoká pevnost
- snadná aplikace bez nutnosti míchání
- přemostění mezery max. do 0,3 mm
- se síťovinou pro 2 vazby

Oblasti použití

Pro přilepení zpětného zrcátka k čelnímu sklu.

Technická data


Báze	Polyuretanová akrylátová pryskyřice / hydroxypropyl
Barvy	jantar
Skladovatelnost	24 Měsíců
Teplotní odolnost	-55 - +150
Teplota zpracování	+5 - +35
Pevnost v tahu	3,5 - 7

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Určete polohu zrcátka na vnější straně čelního skla. Pokud je kovový podstavec zrcátka odnímatelný, před lepením jej ze zpětného zrcátka odstraňte, jinak jej přilepte celý. Zbytky lepidla v případě potřeby odstraňte pomocí odstraňovače těsnicích hmot a lepidel PETEC (č. výrobku 82150). Místo lepení zdrsňte dodaným brusným rounem a důkladně vyčistěte a odmastěte čisticím prostředkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Poté ustříhnete speciální síťovinu podle velikosti zrcadlové patky. Otevřete lepidlo na zrcadlo, naneste jej na patku zrcátka a ustřiženou speciální síťovinu přiložte na tuto patku s naneseným lepidlem. Nyní lehce přitiskněte patku zrcátka na předem označené místo na čelním skle. Přitlačujte patku zrcátka rovnoměrně po dobu 3–5 minut na čelní sklo. Poté odstraňte přebytečné lepidlo a dalších 30 minut nezatěžujte, příp. zafixujte tkanou lepicí páskou PETEC (č. výrobku 86150 nebo 86250). Konečné pevnosti je dosaženo po 24 hodinách. Vhodné také k lepení páček na výklopných oknech a kovových klik na sklo. Není vhodné k lepení umělých hmot, je určeno pouze pro sklo-kov! Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 93801	č. výrobku: 93800
1 kus	Lepicí sada, blistrová karta