

# UNIVERZÁLNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLO

## Vlastnosti

Vysoká okamžitá lepicí síla a silná přilnavost.

- univerzálně použitelný
- lze jej přesně a čistě rozetřít štětcem
- vhodné také pro savé materiály
- odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření a vlhkosti
- bez aromatických rozpouštědel
- odolné vůči vodě, slané vodě, oleji, palivu, zředěným kyselinám a louhům

## Oblasti použití

Pro lepení malých a velkých ploch v interiérech i exteriérech ze dřeva, gumy, korku, styrenu, plsti, tvrzeného PV, měkkých pěnových materiálů, butylkaučuku, kovu, mnoha plastů, keramiky, kůže, plátna apod., s jinými materiály i navzájem.

## Technická data

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Báze                   | polychloropreny   |
| Barvy                  | žlutavě průhledné |
| Doba odvětrání         | 10-15             |
| Vytvrzování v hodinách | 48                |
| Manipulační pevnost    | 10                |
| Skladovatelnost        | 24 Měsíců         |
| Pevnost ve smyku       | 3                 |
| Teplotní odolnost      | -30 - +120        |
| Spotřeba               | 75                |

## Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C. Povrch dle možnosti ohruste, důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Před použitím dobře protřepejte a promíchejte. Kontaktní lepidlo rovnoměrně naneste na obě slepované plochy a nechte při pokojové teplotě cca 10 minut odvětrat. Poté položte lepicí plochy přesně na sebe a pevně je přitiskněte. Nepřiklepávejte je k sobě! Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na [www.petec.de](http://www.petec.de))

## Techlist

### Velikosti balení



**č. výrobku: 93935**

dóza se štětcem 350 ml