

KAROSÁŘSKÁ TĚSNICÍ HMOTA

Vlastnosti

Rychle vytvrzující, trvale pružná, nátěrová a stěrková karosářská těsnicí hmota na bázi kaučuku pro univerzální použití při výrobě karosérií a vozidel.

- přemostění mezer různých velikostí
- odolná proti dlouhodobému statickému namáhání, neuvolňuje vlákna - neodkapává
- odolná proti vibracím
- bez silikonu, nekorozivní
- k obnovení původní struktury
- přelakovatelná
- odolná vůči zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

Trvale utěšňuje švy, záhyby, spoje a přesahy karosérie, např. tupé hrany, svary, podlahové skupiny, zavazadlový prostor, prostor pro cestující, podběhy kol, boční díly a přední a zadní zástěrky. Velmi dobrá přilnavost ke kovům (surový ocelový plech, opatřený základní vrstvou a lakovaný, hliník, nerezová ocel) a mnoha plastům (např. ABS, GRP, PUR-RIM, polykarbonát, měkký PUR, tvrdý PUR, tvrdé PVC apod.), jakož i k dřevěným a plstěným tlumicím deskám.

Technická data

Báze	syntetický kaučuk
Barvy	šedá
Vytvrzování	4
Skladovatelnost	24 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +80
Doba kapání	5

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 až +35°C. Těsnicí plochy důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Štětcem (č. výrobku 81130) nebo špachtlí naneste požadovanou tloušťku vrstvy, v případě potřeby díly upravte a přebytečný materiál odstraňte. Teprve po kompletním vytvrzení lze provést přelakování vhodnými produkty. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Nutná je vlastní zkouška snášenlivosti materiálu. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 94130

dóza 1 000 ml