

MULTIFUNKČNÍ TĚSNICÍ HMOTA NA SVARY, ČERNÁ

Vlastnosti

Pro přelakování a utěsnění dílů karosérie a překrývajících se spojovacích švů.

- široké spektrum přilnavosti
- trvalá spojení
- trvale pružné s vynikajícími těsnicími vlastnostmi
- možnost okamžitého přelakování (mokré na mokré)
- bez silikonu a izokyanátů
- bez rozpouštědel (materiál se po zaschnutí nesmršťuje)
- odolné vůči stárnutí, povětrnostním vlivům, ultrafialovému záření

Oblasti použití

1 složkový těsnicí tmel pro utěsnění svarů, přesahů a pro obnovení původní struktury po opravě po nehodě, např. v motorovém prostoru, zavazadlovém prostoru, podlahových skupinách, podběžích kol a na všech překrývajících se spojovacích švech, který lze stříkat a natírat štětcem.

Technická data

Báze	MS polymer
Barvy	černý
Vytvrzování	3
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Skladovatelnost	24 Měsíců
Prodloužení při přetržení	150
Tvrdost Shore A	40
Teplotní odolnost	-40 - +100
Doba kapání	15
Pokračující odolnost proti přetržení	8
Pevnost v tahu	2

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Rozřízněte kartuši nad závitem a našroubujte trysku. Naneste hmotu na těsnění švů pomocí vytlačovací pistole nebo ji nastříkejte pomocí teleskopické vytlačovací pistole "Multipress" (č. výrobku 94333). Úpravou přívodu materiálu, přívodu vzduchu a vzdálenosti lze obnovit původní strukturu. Okamžitě přelakovatelný (mokrá do mokrého) laky na vodní bázi. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 94131	č. výrobku: 94231
310 ml	310 ml