

DVOUSLOŽKOVÉ SILOVÉ A KONSTRUKČNÍ LEPIDLO

Vlastnosti

- aplikace bez základního nátěru na bázi MS polymeru
- široké spektrum přilnavosti
- vysoká počáteční přilnavost a silná konečná pevnost
- elasticky a dynamicky vysoce zatížitelné
- tlumí rázy a vibrace
- přemostění mezer o rozměru až 40 mm
- nekape ani neteče, vhodné také pro svislé aplikace a aplikace nad úrovní hlavy
- lze ji přelakovat
- bez rozpouštědel
- univerzálně použitelná uvnitř i venku
- odolné vůči povětrnostním vlivům, stárnutí a UV záření

Oblasti použití

Rychle a pružně vytvrzující dvousložková lepicí a těsnicí hmota. Dvousložková technologie garantuje rovnoměrné vytvrzení bez prutí i u velkoplošných a celoplošných lepených spojů, stejně jako při nízkých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu. Lze použít na savé i nesavé přilnavé povrchy z kovu, skla, kamene, betonu, omítky, dlaždic, přírodního kamene, dřeva, lakovaných povrchů, zrcadel, styrenu a mnoha plastů. Výrobek je vhodný pro bezpečné, trvanlivé a dynamicky namáhané lepení a těsnění v mnoha oblastech.

Technická data

Báze	dvousložkové modifikované silanové polymery
Barvy	černý
Vytvrzování v minutách	60
Vytvrzování v hodinách	1
Systém vytvrzování	2S
Prodloužení při přetržení	350
Skladovatelnost	12 Měsíců
Tvrdost Shore A	40
Teplotní odolnost	-40 - +90
Doba kapání	10
Pevnost ve smyku	2

Techlist

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Sejměte uzavírací víčko a zátku, nasad'te směšovací trubičku (pol. č. 98508) a vložte do vytlačovací pistole PETEC (č. výrobku 81500). Pro zajištění dokonalého směšovacího poměru by se prvních 5 cm nemělo použít. Lepidlo nanášejte přímo na lepené místo (vyvarujte se prodlev delších než 25 minut, protože lepidlo vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a díly během 25 minut spojte. Kartuši po použití uzavřete uzavíracím víčkem. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 94429

250 ml