

LEPICÍ A TĚSNÍCÍ HMOTA NA KAROSÉRIE, ŠEDÁ

Vlastnosti

Rychle vytvrzující, elastické, jednosložkové lepidlo a tmel na bázi polyuretanu, které se vytvrzuje vlhkostí vzduchu.

- široký rozsah přilnavosti, silná přilnavost
- přemostění mezer různých velikostí
- trvalý tmelící účinek, trvale elastické a odolné proti vibracím
- schváleno pro použití v námořní dopravě
- přelakovatelné, bez silikonu
- nekorozivní, odolné vůči zředěným kyselinám a louhům

Oblasti použití

Pro univerzální použití při výrobě karosérií a vozidel: Lepí kovy (ocelový plech surový, se základovým nátěrem a lakovaný, hliník, nerezovou ocel) a mnoho plastů, jakož i dřevo a sklo, např. pro těsnicí práce kovových konstrukcí, silně namáhané spáry a lepení vibrujících dílů.

Technická data

Báze	jednosložkový polyuretan
Barvy	šedá
Vytvrzování	4
Systém vytvrzování	Vlhkost vzduchu
Prodloužení při přetržení	400
Skladovatelnost	18 Měsíců
Prodloužení při přetržení	600
Pevnost v tahu	8,5
Tvrdost Shore A	40
Teplotní odolnost	-40 - +90
Doba kapání	50
Spotřeba	25
Pevnost ve smyku	1,4

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +40 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Jako prostředek na podporu přilnavosti doporučujeme PETEC Primer černý (č. výrobku 82330) v kombinaci s prostředkem s vlněnou hlavici (č. výrobku 82222). Odejměte uzávěr, propíchněte membránu, odstříhnete a našroubujte trysku. Poté odstraňte první 2 cm materiálu. Naneste výrobek na lepený povrch pomocí vytlačovací pistole a spojte díly. V případě potřeby díl po montáži zafixujte. Teprve po kompletním vytvrzení lepidla a tmelu lze provést přelakování vhodnými výrobky. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

		
č. výrobku: 94630	č. výrobku: 94730	č. výrobku: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
č. výrobku: 94760		
600 ml		

Text ustanovení o odpovědnosti