

TMEL NA KAROSÉRIE NAHRAZUJÍCÍ CÍNOVÁNÍ

Vlastnosti

dvousložková vyrovnávací hmota pro karosérie, která nahrazuje pocínování. K vyrovnání a vyplnění poškozených a opravovaných míst.

- Na škrábance, promáčkliny, svary a opravy plechů na prazích, podběžích kol, blatnicích, kapotách, dveřích, střechách, zadních a bočních panelech atd.
- velmi dobrá přilnavost k mnoha materiálům
- skvěle modelovací, brusná a přelakovatelná
- zabraňuje kontaktní korozi
- extrémně viskózní materiál
- neodkapává ani nestéká, také pro vertikální aplikace

Oblasti použití

Oblast použití: K vyrovnávání, tmelení a zaplňování poškozených a opravovaných míst, např. škrábanců, promáčklín, svárů a opravářských plechů, např. na prazích, podběžích kol, blatnicích, kapotách, dveřích, střechách a zadních a bočních dílech.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	šedá
Vytvrzování v hodinách	8 - 12
Skladovatelnost	12 Měsíců
Tloušťka vrstvy min	0.99
Teplotní odolnost	-40 - +90
Doba kapání	60

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +25 °C. Povrch důkladně očistěte a odmastěte čističem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Sejměte víčko, nasadte směšovací trubičku (č. výrobku 98508) a vložte ji do vytlačovací pistole (č. výrobku 81500). Aby se zajistil dokonalý směšovací poměr, mělo by se prvních 10 cm smíšeného lepidla odstranit. Naneste Tmel na karosérie nahrazující cínování po celé ploše a vhodným nástrojem (např. plastovou stěrkou) jej vytvarujte s lehkým přesahem. Pro hliník, pozinkovanou ocel, hořčík a další slitiny doporučujeme jako základní nátěr použít PETEC Primer černý (č. výrobku 82330). Vytvrzení lepidla lze urychlit teplem (topná skříň, infračervený zářič nebo teplomet) při 60 °C až 70 °C*. Po vytvrzení lze odstranit přebytečný materiál hoblíkem na karosérie nebo brusným papírem. Kartuši po použití uzavřete uzavíracím víčkem. Prach po broušení odstraňte přípravkem Multi Cleaner. Následně příp. proveďte jemné stěrkování. Při lakování je třeba dodržovat údaje výrobce. Lepidlo je možno přelakovat až po jeho plném vytvrzení. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Pro zajištění vhodnosti výrobku pro požadované použití se v každém případě doporučuje provést vlastní testování. Není vhodné pro pneumatické a akumulátorové vytlačovací pistole. Dodržujte bezpečnostní a technický datový list! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 96175

kartuše 265ml