

TĚSNĚNÍ NA TRUBKY A ZÁVITY, NÍZKOPEVNOSTNÍ, BÍLÉ

Vlastnosti

Vysoce viskózní a nízkopevnostní těsnění na trubky a závity na bázi PTFE pro velké šrouby do M80/2" s mezerou do 0,3 mm. Teplotní odolnost do +150 °C a tlaková odolnost do 60 barů. K utěsnění a zajištění kovových šroubových závitů vůči plynu, vzduchu, vodě, motorovým palivům, oleji a mnoha chemickým látkám.

- rychlé anaerobní vytvrzení
- odolné proti vibracím
- může nahradit konopí, pásky z PTFE a pevná těsnění
- snadná demontáž
- pro malé a velké šířky mezer
- odolné vůči palivu a oleji
- spolehlivě utěsňuje jemné, střední a hrubé závity
- odolné vůči korozi, vibracím, plynu, vzduchu, vodě, slané vodě, palivům, oleji, kapalnému plynu, chladicí kapalině a mnoha dalším chemikáliím

Oblasti použití

Instalační technika a oblast zdravotnictví, instalace potrubí, průmysl, automobilismus, hospodaření s vodou, plynový, chemický a ropný průmysl.

Technická data

Báze	anaerobní lepidlo
Barvy	bílá
Vytvrzování v hodinách	5 - 10
Systém vytvrzování	anaerobní
Odolné vůči tlaku	60
Funkční pevnost v hodinách	1 - 3
Velikost závitu do	M80
Manipulační pevnost	20-40
Skladovatelnost	36 Měsíců
Moment odtrhu	6 -11
Pevnost ve smyku	4 -6
Přemostění mezer	0,3
Teplotní odolnost	-55 - +150

Techlist

Návod k použití

Teplota zpracování +5 °C až +35 °C. Důkladně očistěte a odmastěte šroubový spoj pomocí PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Naneste těsnění na trubky a závit PETEC po jedné straně a ihned spojte. Otočný spoj utáhněte na předepsaný utahovací moment. *Anaerobní vytvrzení probíhá bez přístupu vzduchu mezi kovovými plochami. Pro pasivní povrchy, velké šířky mezer, nízkou okolní teplotu a rychlejší vytvrzení doporučujeme anaerobní aktivátor PETEC (č. výrobku 90920). K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 97218

50 g