

TEKUTÝ KOV

Vlastnosti

Dvousložková epoxidová pryskyřice kovová pro vyplňování, tmelení, lepení.

- vynikající přilnavost ke všem kovům, jako je železo, ocel, litina, hliník atd., a také ke keramice, betonu, dřevu a mnoha plastům
- rychlé vytvrzení
- vysoká pevnost a vynikající přilnavost i k jiným materiálům
- lze opracovat, brousit a přelakovat mnoha nátěrovými systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě, chladicí kapalině, oleji a mnoha chemikáliím a v omezené míře i palivu

Oblasti použití

Vhodné pro opravy železa, oceli, litiny, keramiky, betonu, dřeva a mnoha plastů. Vhodné k vyplňování, tmelení a lepení trhlin, děr, chybějících otvorů, výduchů. K opravám potrubí, nádrží, závitů, karosérií a strojních součástí.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	šedá
Vytvrzování v minutách	30
Systém vytvrzování	2S
Manipulační pevnost	10
Skladovatelnost	12 Měsíců
Teplotní odolnost	-30 - +120
Doba kapání	4
Pevnost ve smyku	25

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Odejměte uzavírací víčko, vymáčkněte potřebné množství lepidla, promíchejte (vyvarujte se pauzy delší než čtyři minuty) a naneste přímo na opravované místo. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu čtyř minut. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. V případě 25 ml tekutého kovu nepoužívejte u zdvojené stříkačky směšovací trubičku! Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 97425	č. výrobku: 97355
25 ml bez směšovací trubičky	50 ml