

POXY

Vlastnosti

Transparentní dvousložkové univerzální lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice se silnou lepidlostí.

- transparentní lepení
- vynikající přilnavost
- rychlé vytvrzení
- vysoká pevnost v tahu a odolnost proti nárazu
- vysoká odolnost proti nárazu: 50 kJ / m²
- vysoká pevnost v tlaku: 9 N / mm²
- univerzálně použitelné uvnitř i venku
- odolnost vůči vodě, slané vodě a mnoha chemikáliím

Oblasti použití

výborná přilnavost ke kovům, kamenivu, dřevu, sklu, keramice a mnoha plastům.

Technická data

Báze	Epoxidová pryskyřice
Barvy	Transparentní
Vytvrzování v minutách	30
Systém vytvrzování	2S
Stlačitelnost	9
Manipulační pevnost	10
Skladovatelnost	24 Měsíců
Odolnost vůči nárazu	50
Teplotní odolnost	-50 - +100
Doba kapání	4 - 5
Pevnost v tahu	40
Pevnost ve smyku	10-20

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti ohrňte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Jako prostředek na podporu přilnavosti doporučujeme PETEC základní nátěr na plasty (č. výrobku 98315). Vložte dvojitou kartuši do vytlačovací pistole PETEC (č. výrobku 98502) a sejměte víčko. Vymáčkňte a rozmíchejte potřebné množství lepidla nebo jej naneste na směšovací trubičku (vyhněte se pauzám delším než 4 minuty, protože lepidlo se vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a naneste přímo na místo lepení. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu 4 minut. Kartuši po použití uzavřete uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 98425	č. výrobku: 98050
zdvojená stříkačka 24 ml, blistrová karta	50 ml dvojité kartuše