

VYSOCE ÚČINNÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Dvousložkové speciální vysoce účinné lepidlo s velmi dobrou přilnavostí k obtížně lepitelným povrchům.

- silná lepivost s velmi vysokou konečnou pevností
- přemostění mezer do 0,3 mm
- možnost broušení a přelakování mnoha lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě, chladicí kapalině, oleji a mnoha chemikáliím a v omezené míře i palivu

Oblasti použití

Pro konstrukční lepení nízkoenergetických plastů, jako jsou PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, jakož i smíšených plastových forem apod. Také pro lepení kombinací materiálů např. s různými plasty, kovy, pryží, sklem, kamenem, dřevem a mnoha dalšími. Vhodné také pro lepení PDC senzorů.

Technická data

Báze	Methyl-methakrylát
Barvy	bílá
Vytvrzování v hodinách	8-24
Systém vytvrzování	2S
Manipulační pevnost	90 Minuten
Skladovatelnost	12 Měsíců
Skladovací teplota	+2 - +7
Přemostění mezer	0,3
Teplotní odolnost	-55 - +80
Doba kapání	3
Pevnost ve smyku	17,2

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 až +25 °C. Plochy podle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 a 82200). Vložte píst do zdvojené stříkačky, sejměte uzávěr, připojte směšovací trubičku (č. výrobku 98511) (vyhněte se pauzám delším než 3 minuty, protože lepidlo se vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a naneste požadované množství lepidla přímo na lepené místo. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu tří minut. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 98110

10 ml