

DVOUSLOŽKOVÁ KAROSÁŘSKÁ PĚNA

Vlastnosti

Dvousložková karosářská pěna pro profesionální opravy po nehodách, opravy a obnovu částí karosérie. Karosářská pěna přilne ke kovovým povrchům, dřevu i mnoha plastům (včetně styrenu, tuhé PU pěny, polyesteru apod.) a k vláknitým kompozitům. Karosérie a přídatné díly, jako jsou prahy, kapota, dveře, sloupky A, B a C, víko zavazadlového prostoru, střešní a podlahové díly a zadní a boční díly, lze vyplnit, znovu nalakovat a chránit tak před vibracemi a kontaktní korozi.

- přilne ke kovům, plastům a vláknitým kompozitům
- vynikající protihlukový účinek a hluková a zvuková izolace
- chrání před vniknutím prachu a stříkající vody
- odolná vůči teplotám, stárnutí a povětrnostním vlivům
- přemostění a vyplňování mezer
- vysoká lepicí síla
- vyrovnává teplotní výkyvy
- zabraňuje kontaktní korozi
- Chování při požáru Třída stavebního materiálu B2

Oblasti použití

Karosářská pěna PETEC je dvoukomponentová pěna na karosérie pro profesionální opravy po nehodách, opravy a obnovu částí karosérie. Karosářská pěna přilne ke kovovým povrchům, dřevu i mnoha plastům (včetně styrenu, tuhé PU pěny, polyesteru apod.) a k vláknitým kompozitům. Karosérie a přídatné díly, jako jsou prahy, kapota, dveře, sloupky A, B a C, víko zavazadlového prostoru, střešní a podlahové díly a zadní a boční díly, lze vyplnit, znovu nalakovat a chránit tak před vibracemi a kontaktní korozi. Pěna také výborně eliminuje a tlumí zvuk, hluk a šumy v dutinách a na karosérii.

Technická data

Báze	polyuretan
Barvy	šedá
Vytvrzování v minutách	50
Systém vytvrzování	2S
Rychlost zasychání	25
Skladovatelnost	18 Měsíců
ŘezatelnéPo	30
Teplotní odolnost	-35 - +90
Doba kapání	10
Teplota podkladu	+5 - + 30
PlněZatížitelné	24
Objemová výtěžnost	10

Techlist

Návod k použití

Teplota zpracování: +10 °C až +25 °C. Pečlivě vyčistěte a odmastěte pevné povrchy (bez nečistot a rzi) pomocí čistícího prostředku PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Odstraňte uzávěr a našroubujte stříkací sondu na ventil. Chcete-li systém aktivovat, otočte otočným talířem dózy 6krát doprava. Pro dosažení dokonalého směšovacího poměru podržte ventil stisknutý a 30krát plechovkou zatřepejte. Poté lze výrobek vytlačit - s ventilem směřujícím dolů - páčkou na stříkací sondě (vyhněte se přestávkám delším než 10 minut, protože pěna se vytvrzuje i ve stříkací sondě). Materiály určené k lepení tiskněte k sobě po dobu 10 minut. Ujistěte se, že jste aktivovanou plechovku zcela zpracovali (nebezpečí: v opačném případě se dóza může přehřát a explodovat). Po vytvrzení lze přebytečný materiál odříznout. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Postupujte podle pokynů k opravě výrobce vozidla. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Velikosti balení



č. výrobku: 98140

dóza 400 ml