

DVOUSLOŽKOVÉ POLYURETANOVÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Rychle vytvrzující dvousložkové lepidlo k opravám a lepení plastů.

- také k lepení a vyplňování děr, trhlin a spár kovu, dřeva, kamene, betonu a skla.
- superrychlé vytvrzení a rychlé následné opracování
- vysokopevnostní spojení, lehce pružné a vhodné k broušení
- neodkapává, snadno se modeluje
- možnost broušení a přelakování mnoha lakovacími systémy
- odolné vůči vodě, slané vodě, chladicí kapalině, oleji a mnoha chemikáliím a v omezené míře i palivu

Oblasti použití

Oblast použití: K opravám nárazníků, spoilerů, mřížek chladiče, příchytů, držáků (např. světlometů) a poškozených plastových dílů a obložení. Také k lepení a vyplňování děr, trhlin a spár v kovu, dřevě, kameni, betonu a skle.

Technická data

Báze	polyuretan
Barvy	černý
Vytvrzování v minutách	20
Systém vytvrzování	2S
Prodloužení při přetržení	170
Manipulační pevnost	3
Skladovatelnost	24 Měsíců
Tvrdost Shore A	65
Teplotní odolnost	-40 - +140
Doba kapání	1
Teplota zpracování	+5 - +30
Pevnost ve smyku	16

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 / 82200). Trhliny zabrušte do tvaru písmene V. Jako prostředek na podporu přilnavosti doporučujeme PETEC základní nátěr na plasty (č. výrobku 98315). Vložte dvojistou kartuši do vytlačovací pistole PETEC (č. výrobku 98502) a sejměte víčko. Vytlačte a rozmíchejte potřebné množství lepidla nebo nasadte směšovací trubičku (vyhněte se pauzám delším než jedna minuta, protože lepidlo se vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a naneste jej přímo na lepené místo. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu jedné minuty. Kartuši po použití uzavřete uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla. Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. Vzhledem ke značnému množství aplikací, materiálů a jiných ovlivňujících faktorů je nezbytné provádět vlastní testování a zkoušku vhodnosti. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení

	
č. výrobku: 98325	č. výrobku: 98350
24 ml	50 ml