

TEKUTÝ PLAST

Vlastnosti

- vynikající přilnavost k mnoha plastům a plastovým směsím
- také na keramiku, beton, dřevo a mnoho kovů
- silná přilnavost
- vynikající modelovací a plnicí vlastnosti
- dlouhá doba kapání (doba zpracování) pro dokonalý výsledek
- vysokopevnostní spojení, mírně pružný a vhodný k broušení
- možnost broušení a přelakování mnoha lakovacími systémy
- odolný vůči vodě, slané vodě, chladicí kapalině, oleji a mnoha chemikáliím a v omezené míře i palivu

Oblasti použití

dvousložkové lepidlo pro plnění, tmelení, opravy a lepení

Technická data

Báze	polyuretan
Barvy	černý
Vytvrzování v minutách	120
Systém vytvrzování	2S
Prodloužení při přetržení	170
Manipulační pevnost	20
Skladovatelnost	24 Měsíců
Tvrdost Shore A	65
Teplotní odolnost	-40 - +140
Doba kapání	7 - 10
Teplota zpracování	+5 - +30
Pevnost ve smyku	16,2

Návod k použití

Teplota zpracování: +5 °C až +30 °C. Povrch dle možnosti obracejte a důkladně vyčistěte a odmastěte přípravkem PETEC Multi Cleaner (č. výrobku 82100 nebo 82200). Jako prostředek na podporu přilnavosti doporučujeme PETEC základní nátěr na plasty (č. výrobku 98315). Trhliny zabrušte do tvaru písmene V. Vložte zdvojenou kartuši do vytlačovací pistole PETEC (č. výrobku 98502) a sejměte víčko. Vymáčkněte a rozmíchejte potřebné množství lepidla nebo jej naneste na směšovací trubičku (vyhněte se pauzám delším než 7 minuty, protože lepidlo se vytvrzuje i ve směšovací trubičce) a naneste přímo na místo lepení. Materiály určené k lepení přitiskněte k sobě a držte po dobu 7 minut. Po použití uzavřete zdvojenou stříkačku uzavíracím víčkem. Následné zpracování (např. broušení, lakování) je možné až po vytvrzení lepidla (cca 120 minut). Laky a jiná média obsahující rozpouštědla mohou bránit nebo znemožnit vytvrzování. K zajištění vhodnosti výrobku pro požadovanou aplikaci se v každém případě doporučuje provádět vlastní testování. Věnujte pozornost bezpečnostnímu a technickému listu! (Technické listy PETEC si můžete stáhnout na www.petec.de)

Techlist

Velikosti balení



č. výrobku: 98355

50 ml