

INOX SPRAY

Egenskaber

- svejsbare overfladeforsegling
- Svejse- og korrosionsbeskyttelsesbelægning
- kompatibel med mange metaller
- fremragende dækning
- undgår kontaktkorrosion
- silikonefri
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, lette syrer og baser

Anvendelsesområder

PETEC INOX Spray er en hurtigtørrende og universel overfladebelægning. Dette fremragende, vedhæftende korrosionsbeskyttelsesmiddel forsegler permanent svejsepunkter og -sømme. Produktet fungerer som korrosionsbeskyttelse ved svejsning mellem to materialer. Også velegnet til brug i inertgas og punktsvejsning som svejsepunktforsegling. Til anvendelse inden for karosseri- og køretøjsbyggeri, metalbyggeri, svejsedrift, skibe, bygge- og landbrugsmaskiner samt industri og håndværk.

TekniskeData

Farver	Sølv
Gribefast	15
Opbevaringstid	36 Måneder
Støvtør	5
Temperaturbestandighed	+120

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +25 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Overfladerne renses for grove rester (fx sandstråler eller pudsning) og rengøres og affedtes omhyggeligt ved hjælp af PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 og 82200). PETEC INOX Spray im Kreuzgang sprøjtes ensartet og i flere lag på den belagte overflade fra en afstand på ca. 20 cm. Lad produktet tørre i ca. 4 minutter mellem hver spraycyklus. Kan svejses efter ca. 2 – 3 timer i en passende svejseproces. Tørretiden afhænger af lagtykkelsen, den omgivende temperatur og fugtigheden. Fuldstændig gennemtørring opnås efter 24 timer. Må først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærkning. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærkningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Efter brug skal dåsen drejes og ventilen sprayes tom. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 70360

500 ml