

UNDERVOGNSBESKYTTELSE BITUMEN-SUGEDÅSE

Egenskaber

- Langtidsbeskyttelse mod rust og stenslag
- fremragende vedhæftning på metalliske overflader
- danner en holdbar, sejt elastisk og lukket beskyttende film med støjdæmpende effekt
- modstandsdygtig over for vand, saltspray, olie og lette syrer og baser
- kan ikke overlakeres

Anvendelsesområder

PETEC-undervognsbeskyttelse på bitumenbasis giver optimal beskyttelse mod rust og stenslag i alle korrosionstruede områder med fremragende vedhæftning på metaloverflader. Undervognsbeskyttelse på bitumenbasis danner en holdbar, sejt elastisk og lukket beskyttende film med støjdæmpende effekt.

TekniskeData


Base	Bitumen
Farver	Sort
Arbejdstryk	3 -4
Hærdning	3,5 timer ved 500 µm
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Opbevaringstid	36 Måneder
Saltsprøjtetest	1.000 ved 400 (Ri0)
Temperaturbestandighed	-25 - +100

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Dåsen skal omrystes grundigt før brug. Fra en afstand på ca. 25 cm og ved hjælp af PETEC undervognsbehandlings-pistolen (art.nr. 98507) sprøjtes PETEC undervognsbehandlings-Bitumen på den rustfrie, rene, tørre og affedtede overflade. For tykkere lag anbefales det at lade produktet tørre mellem de forskellige lag. Udførelse af egen egnethedsprøve er påkrævet. Fare for autoxidation i legeringer. Produktet indeholder opløsningsmidler, som kan opløse eller angribe eksisterende belægninger. Forskellige produkter til undervognsbeskyttelse bør derfor ikke kombineres med hinanden efter eget skøn, uden der udføres egne forsøg. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Kan ikke lakeres. Anvend ikke på bremse- og udstødningssystemet, varmeplade eller gummidele. Rengør undervognsbehandlings-pistolen efter brug. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 73100	varenr.: 73110	varenr.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml