

RUDELIM

Egenskaber

- for alle køretøjstyper
- hurtig hærdning
- højmodulær
- antenneegnet
- lav ledningsevne
- god vedhæftning på restmateriale
- hurtig køreklarhed

Anvendelsesområder

Hurtighærdende, højmodulært enkeltkomponents-rudeklæbemiddel på MS-polyurethanbasis til montering af for-, bag- og sideruder.

TekniskeData

Base	1-komponents polyurethan
Farver	Sort
Hærdning	3,5
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Opbevaringstid	12 Måneder
Brudforlængelse	700
Forskydningsstyrke	3,5
ShoreAHaerte	57
Temperaturbestandighed	-40 - +100
Potteliv	20
Bearbejdningstemperatur	+5 - +35
Afgangstidspunkt	2
Trækstyrke	7,5

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 35 °C. Om nødvendigt gøres klæbeoverfladen en smule ru med et stykke slibefleece. Klæbeoverfladerne rengøres omhyggeligt og affedtes med PETEC rengøringsklud (Art.-Nr. 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Påfør herefter en jævn mængde klæbemiddel ved hjælp af PETEC's primer og aktivator-kombistift (art.nr. 82410) i én retning på rudens klæbeflade. Fjern hættten, påsæt dysen, og påfør klæbemidlet på klæbefladen med en trykpistol i en trekantet larveformet stribe. Kassér de første 2 cm klæbemiddel. Vær opmærksom på producentens angivelser vedrørende limstribens geometri og montering. Følg monteringsanvisning og det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC-monteringsvejledning, datablad og instruktionsvideo på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 83310	varenr.: 83400	varenr.: 83600
310 ml-patron	400 ml-slangepose	600 ml-slangepose