

2K-POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE

Egenskaber

2K power klæbemiddel kombinerer hurtig hærdning og alsidig brug med høj spaltefyldningskapacitet med maksimal klæbestyrke takket være 2-komponentteknologi.

- Til limning og reparation af materialer og materialekombinationer i løbet af få sekunder.
- hurtig, stærk, alsidig, fleksibel, materialeuafhængig
- Spaltefyldning op til 6 mm
- ingen dryp/strøm, kan påføres på hovedet
- kan slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer
- modstandsdygtig over for vand, saltvand og mange kemikalier

Anvendelsesområder

Limning og reparation af plast, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ, papir, pap og meget mere, uanset om der limes overflader af samme eller forskellige materialer.

TekniskeData

Base	Ethyl-cyanacrylat
Farver	Gennemsigtig
HærdningMinutter	4
Håndstyrke	2-4
Opbevaringstid	12 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +80
Potteliv	1
Trækforskydningsstyrke	materialeafhængig

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Hvis muligt slibes overfladerne og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Til lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (varenr. 98315) som adhæsionsfremmere. Slib på revner i en V-form. Sæt stemplet i, fjern hættten, sæt blanderrøret på (undgå pauser på mere end 30 sekunder, da lim også hærdet i blanderrøret), og påfør direkte på klæbefladen. Saml materialerne, der skal limes sammen, inden for et minut. Den hurtige kemiske reaktion kan føre til hvide rester på overfladen. Efter brug lukkes dobbeltsprøjten med hættten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 93510

11 ml