

SPEEDBOND-SÆT

Egenskaber

Limning af forskellige materialer på få sekunder, uanset om der limes overflader af samme eller forskellige materialer.

- hurtig, stærk, alsidig
- lim
- fyld
- reparerer

Anvendelsesområder

SpeedBond-sæt til konstruktiv limning og reparation af ødelagte dele. Limning og reparation af plast, metal, gummi, keramik, porcelæn, træ og meget mere. Selv de mindste beslag og clips kan repareres.

TekniskeData

Base	Ethyl-cyanacrylat
Farver	Gennemsigtig
Funktionel stabilitet	3 – 10
Opbevaringstid	18 Måneder
Spalteoverbygning	0,05
Temperaturbestandighed	-40 - +85
Trækforskydningsstyrke	15 – 25

Brugsanvisning

Højtydende klæbemiddel: Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. De dele, der skal limes, skal grundigt rengøres og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Til lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (varenr. 98315) som adhæsionsfremmere. Påfør et tyndt lag af SpeedBond Lim med høj klæbeevne på den ene side og lim straks. Den hurtige kemiske reaktion kan føre til hvide rester på overfladen. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For hurtigere hærdning anbefaler vi SpeedBond Aktivator Spray (art.nr. 93515). På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve.

Filler: Ved limning og reparation af defekte strukturelle dele påføres PETEC SpeedBond højtydende klæbemiddel på klæbeoverfladen på delene, der skal sammenføjes. Påfør klæbemiddel på ydersiden af klæbefladerne og derefter PETEC SpeedBond Filler på klæbemidlet. Påføring i flere lag for at stabilisere bindingen er mulig. SpeedBond Filler kan også påføres klæbeflader (revne, hul osv.) og først derefter klæbemiddel på filleren. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 93550

detalemballage