

PROFIL GUMMILIM BØRSTEÆSKE

Egenskaber

Til højstyrke og permanent elastisk binding.

- egnet til absorberende og ikke-absorberende overflader
- stærk vedhæftning
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, olie, brændstof, fortyndede syrer og lud

Anvendelsesområder

Velegnet til limning af små og store områder indendørs og udendørs af f.eks. gummiprofiler, massivt, skum og naturgummi samt læder, linned, filt, hård PVC og butylgummi, også i forbindelse med træ, fibercementplader og metaller (stål, metalplader, aluminium) og meget mere. I bilindustrien (dørgummi, tætninger, foringer, isoleringsmåtter og film og meget mere), campingvogn, båd, industri, håndværk og husholdning.


TekniskeData

Base	Polychloropren
Farver	Gullig-transparent
Tørretid	10-15
HærdningTimer	48
Håndstyrke	10
Opbevaringstid	24 Måneder
Forskydningsstyrke	3
Temperaturbestandighed	-30 - +120
Forbrug	75

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +25 °C. Hvis muligt slibes overfladerne og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Ryst og rør PETEC-profilgummilim før brug. Fordel gummilimen jævnt på begge overflader, som skal limes, og lad dem tørre ved stuetemperatur i ca. 10 minutter. Når klæbetidspunktet er nået, placeres klæbefladerne nøjagtigt oven på hinanden og trykkes fast sammen. Bank ikke! På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 93835

350 ml