

2K KRAFT- OG KONSTRUKTIONSKLÆBEMIDDEL

Egenskaber

- kan bruges på underlag af MS-polymer uden primer
- bredt vedhæftningsspektrum
- høj vedhæftningsevne og stærk endelig vedhæftningsstyrke
- elastisk og dynamisk, høj belastningsevne
- stød- og vibrationshæmmende
- kan bruges til klæbning af fuger på op til 40 mm
- drypper og løber ikke; også egnet på lodrette flader og over hovedhøjde
- overlakerbar
- uden opløsningsmiddel
- universel anvendelse inden- og udendørs
- vej-, ændrings- og UV-beständig

Anvendelsesområder

Hurtigt og elastisk hærdende 2-komponentklæbemiddel og -fugemasse. 2K-teknologien sikrer en spændingsfri og ensartet hærdning, også ved binding af store og hele overflader, ved lave temperaturer og ringe luftfugtighed. Kan anvendes på absorberende og ikke-absorberende klæbeoverflader af metal, glas, sten, beton, puds, fliser, natursten, træ, lakerede overflader, spejle, styren og mange plastformer. Produktet er velegnet til sikre, permanente og dynamisk belastede sammenklæbninger og tætninger inden for mange forskellige områder.

TekniskeData

Base	2K silymmodificeret polymer
Farver	Sort
HærdningMinutter	60
HærdningTimer	1
Hærdningssystem	2 K
Brudforlængelse	350
Opbevaringstid	12 Måneder
ShoreAHaerte	40
Temperaturbestandighed	-40 - +90
Potteliv	10
Trækforskydningsstyrke	2

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +40 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Fjern hættten og proppen, sæt blandingsrøret (varenr. 98508) på, og anbring PETEC-trykpistolen (varenr. 81500). For at sikre et perfekt blandingsforhold bør de første 5 cm kasseres. Påfør klæbemidlet direkte på klæbestedet (undgå pauser på mere end 25 minutter, idet klæbemidlet også hærder i blandingsrøret), fjn fladerne sammen inden for 25 minutter. Luk patronen med hætte efter brug. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94429

250 ml