

LIMNING OG TÆTNING MONTERINGSLIM GRÅ

Egenskaber

Elastisk 1-komponent-klæbemiddel og -fugemasse, egnet til absorberende og ikke-absorberende klæbeoverflader.

- påføring uden primer
- bred vifte af vedhæftning og fremragende tætningsegenskaber
- høj vedhæftningsevne og stærk endelig vedhæftningsstyrke
- elastisk og dynamisk, høj belastningsevne
- stød- og vibrationshæmmende
- til indendørs og udendørs brug
- hærdet selv under vand
- kan males over med dispersionsmaling
- overlakerbar
- fri for isocyanat, opløsningsmiddel, PVC og silikone
- Godkendelse for det fødevarerrelaterede område
- vej-, aldrings-, UV-, vand- og saltvandsresistent

Anvendelsesområder

Fremragende til byggeri, håndværk, husholdning, hobby, industri og bil. Limer metal, glas, sten, beton, gips, fliser, natursten, træ, malede overflader, spejle, styren, gipsplader og spånplader, karrosseri- og blikdele, isoleringspaneler.

TekniskeData

Base	1K modificeret silanpolymer
Farver	Grå
Indledende vedhæftning	122
Hærdning	3
Hærdningssystem	1 K
Brudforlængelse	350
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	58
Temperaturbestandighed	-40 - +100
Potteliv	15
Bearbejdningstemperatur	5°C - +40
Forbrug	25
Trækforskydningsstyrke	2,6

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +40 °C. Overfladerne, der skal klæbes, skal gøres omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Skær patronen op over gevindet, skær dysen til, og skru den på. Påfør den ønskede lagtykkelse på den ene side med PETEC-trykpistolen (varenr. 81500) i larveformede striber, juster dele og tryk fast. Må først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærdning. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 94629

290 ml