

KAROSSERIKLÆBE- OG TÆTNINGSMASSE SORT

Egenskaber

Hurtigt hærdende, elastisk 1-komponent-klæbe- og fugemasse baseret på polyurethan, som hærdet ved hjælp af luftfugtighed.

- bred vifte af adhæsion, stærk vedhæftning
- lukker tætningsspalter i forskellige størrelser
- permanent tætningseffekt, permanent elastisk og vibrationsbestandig
- Frigivelse til søs
- kan overmales, silikonefri
- ikke-ætsende, modstandsdygtig over for fortyndede syrer og baser

Anvendelsesområder

Til universelle anvendelser i karrosseri- og køretøjskonstruktioner: Sammenklæber metal (råt stålblek, primet og malet, aluminium, rustfrit stål) og mange plastmaterialer samt træ og glas, f.eks. ved tætningsarbejde på metalkonstruktioner, stærkt belastede samlinger og sammenklæbning af vibrerende dele.

TekniskeData

Base	1-komponents polyurethan
Farver	Sort
Hærdning	4
Hærdningssystem	Luftfugtighed
Brudforlængelse	400
Opbevaringstid	18 Måneder
Brudforlængelse	600
Trækstyrke	8,5
ShoreAHaerte	40
Temperaturbestandighed	-40 - +90
Potteliv	50
Forbrug	25
Trækforskydningsstyrke	1,4

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Kæbefladerne rengøres og affedtes omhyggeligt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Som adhæsionsfremmer anbefaler vi sort primer, PETEC Schwarzprimer (varenr. 82330), i kombination med uldviskeren (varenr. 82222). Åbn rørposen, tilskær dysen, og isæt i passende trykpistol. Kassér herpå de første 2 cm klæbemiddel. Påfør produktet med trykpistolen på klæbeoverfladen, og tilføj komponenten. Fastgør om nødvendigt komponenten efter montering. K&D kan først lakeres med egnede produkter efter fuldstændig hærdning. Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download datablade på www.petec.de)

TekDatablad

Bundtstørrelser

		
varenr.: 94630	varenr.: 94730	varenr.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
varenr.: 94760		
600 ml		