

TINERSTATNING KARROSSERI KOMPENSATIONSMASSE

Egenskaber

2-komponents karosseriafbalanceringsmasse, der erstatter fortinning. Til udjævning og udfyldning af skade- og reparationssteder.

- til ridser, buler, svejsninger og reparationsplader på tærskler, hjulkasser, skærme, motorhjelme, dør, tag samt bag- og sidedele m.m.
- fremragende vedhæftning på mange materialer
- fremragende modeller-, slib- og overmalbar
- undgår kontaktkorrosion
- ekstremt tyktflydende materiale
- drypper og løber ikke og kan anvendes på lodrette flader

Anvendelsesområder

Anvendelsesområde: Til afbalancering, spartling og fyldning af skade- og reparationsområder, herunder ridser, buler, svejsninger og reparationsplader, f.eks. på tærskler, hjulkasser, skærme, motorhjelme, døre, tage samt bag- og sidedele.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Grå
HærdningTimer	8 - 12
Opbevaringstid	12 Måneder
IagtykkelseMin	0.99
Temperaturbestandighed	-40 - +90
Potteliv	60

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 25 °C. Overfladerne skal rengøres omhyggeligt og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Fjern hættten, sæt blandingsrøret (art.nr. 98508) på, og anbring i PETEC-trykpistolen (art.nr. 81500). For at sikre et perfekt blandingsforhold bør de første 10 cm af det blandede klæbemiddel kasseres. Påfør karosseritinerstatning over et stort område, og modeller med et passende værktøj (f.eks. plastspartel) med et lille overskud. Til aluminium, galvaniseret stål, magnesium og andre legeringer anbefaler vi PETEC Schwarzprimer (art.nr. 82330) som klæbemiddelbase. Hærdningen af klæbemidlet kan accelereres ved varme (varmeskab, infrarød lampe eller radiator) ved 60 °C til 70 °C*. Efter hærdning kan overskydende materiale fjernes med en karosserihøvl eller sandpapir. Luk patronen med hætte efter brug. Fjern slibestøv med Multi Cleaner. Derefter finspartles om nødvendigt. Følg producentens anvisninger ved lakering. Kan først overlakeres efter fuldstændig hærdning af klæbemidlet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse anbefales selvtestning under alle omstændigheder. Ikke egnet til tryklfts- og batteritrykpistoler. Overhold sikkerhedsdatabladet og det tekniske datablad! (Download PETEC-databladene på www.petec.de

Bundtstørrelser



varenr.: 96175

265ml-patron