

FLYDENDE METAL

Egenskaber

2-komponents epoxyharpiksmetal til fyldning, spartling, limning.

- fremragende vedhæftning til alle metaller, herunder jern, stål, støbejern, aluminium osv. samt keramik, beton, træ og mange plastmaterialer
- hurtig hærdning
- høj styrke og fremragende vedhæftning, også på andre materialer
- kan bearbejdes, slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer under udspænding
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

Velegnet til reparation af jern, stål, støbejern, keramik, beton, træ og mange plastmaterialer. Velegnet til fyldning, spartling og limning af revner, huller, forkerte borer, lunkedannelser. Til reparation af rør, tanke, gevind og karrosseri- og maskindele.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Grå
HærdningMinutter	30
Hærdningssystem	1K
Håndstyrke	10
Opbevaringstid	12 Måneder
Temperaturbestandighed	-30 - +120
Potteliv	4
Trækforskydningsstyrke	25

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til + 30 °C. Om muligt slibes overfladen og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Sæt dobbeltpatron i PETEC-trykpistol (art.nr. 98502), og fjern hættten. Tryk den nødvendige mængde klæbemiddel ud og bland, eller påsæt blandingsrøret (undgå pauser på mere end 4 minutter, eftersom klæbemidlet også hærdet inde i blandingsrøret), og påfør klæbemidlet direkte på klæbeområdet. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for 4 minutter. Efter brug lukkes dobbeltpatronen med hættten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 97425	varenr.: 97355
25 ml uden blandingsrør	50 ml