

# HØJTEMPERATURSSILIKONEPAKNING, SIKO RØD

## Egenskaber

Alternativet til konventionelle faste pakninger! Permanent elastisk en-komponentssilikone til anvendelse i temperaturbelastede områder.

- erstatter faste pakninger
- giver permanent pakning
- permanent elastisk dimensionsstabil
- dækker store tætningsspalter
- udfylder mellemrum, ruheder og uregelmæssigheder
- ingen kompressionssæt
- intet tab af trykkraft
- UV-resistent, klimabeständig
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

## Anvendelsesområder

Tætner metaldele (aluminium, støbejern, stål osv.), plast, glas, keramik og træ, f.eks. oliespildsamlere, transmissionsoliespildsamlere, transmissionshuse, differentialpakninger, vand- og oliepumper, termostathuse, drivakseldæksler, ventildæksler, dæksler på cylindriske tandhjul, manifolddæksler, batteridrev, forlygter, baglygter, beskyttelseshuse og meget mere - også uden afmontering (afhænger af anvendelse).

## TekniskeData

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Base                   | acetat-tværbinding |
| Farver                 | Rød                |
| HærdningTimer          | 1 mm/5h            |
| Hærdningssystem        | Luftfugtighed      |
| Brudforlængelse        | 300                |
| Idriftsættelse         | 60                 |
| Opbevaringstid         | 24 Måneder         |
| ShoreAHaerte           | 22                 |
| Temperaturbestandighed | -60 - +260         |
| Potteliv               | 10                 |
| Trækstyrke             | 2,0                |

## Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +35 °C. Gamle fugemasser fjernes, hvorefter pakkefladerne rengøres og affedtes omhyggeligt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Påfør den ønskede lagtykkelse jævnt på den ene side (også omkring huller eller gevind), og saml straks de dele, der skal sammenføjes. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre påvirkningsfaktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Bemærk anvisninger på bestandighedslisten samt det tekniske data- og sikkerhedsblad! (Download PETEC datablade på [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Bundtstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>varenr.: 97820</b>                                                             | <b>varenr.: 97880</b>                                                             |
| 200 ml                                                                            | 70 ml                                                                             |