

POXY

Egenskaber

Gennemsigtigt universelt 2-komponents klæbemiddel baseret på epoxyharpiks med stærk klæbestyrke.

- gennemsigtig sammenklæbning
- fremragende vedhæftning
- hurtig hærdning
- høj træk- og slagstyrke
- høj slagstyrke: 50 kJ / m²
- høj trykstyrke: 9 N / mm²
- universel anvendelse inden- og udendørs
- modstandsdygtig mod vand, saltvand og mange kemikalier

Anvendelsesområder

Fremragende klæbeevne på metal, sten, træ, glas, keramik og mange plaststoffer.

TekniskeData

Base	Epoxyharpiks
Farver	Gennemsigtig
HærdningMinutter	30
Hærdningssystem	1K
Trykstyrke	9
Håndstyrke	10
Opbevaringstid	24 Måneder
Slagbestandighed	50
Temperaturbestandighed	-50 - +100
Potteliv	4 - 5
Trækstyrke	40
Trækforskydningsstyrke	10 - 20

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til + 30 °C. Om muligt slibes overfladen og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200). Som adhæsionsfremmer anbefaler vi PETEC plastprimer (art.nr. 98315). Sæt dobbeltpatron i PETEC-trykpistol (art.nr. 98502), og fjern hættten. Tryk den nødvendige mængde klæbemiddel ud og bland, eller påsæt blandingsrøret (undgå pauser på mere end 4 minutter, eftersom klæbemidlet også hærdet inde i blandingsrøret), og påfør klæbemidlet direkte på klæbeområdet. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for 4 minutter. Efter brug lukkes dobbeltpatronen med hættten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 98425	varenr.: 98050
24-ml dobbeltsprøjte detalemballage	50 ml-dobbelpatron