

KAROSSERISKUM, 2K-KAROSSERISKUM

Egenskaber

2-komponentkarosseriskum til professionel ulykkesstandsættelse, reparation og restaurering af karosseridele. Karosseriskum klæber til metaloverflader, træ samt mange plastmaterialer (herunder styren, PU-stivt skum, polyester osv.) og fiberkompositter. Karrosseri- og påbygningsdele såsom tærskler, motorhjelme, døre, A-, B- og C-stolper, bagklapper, tag- og gulvdele samt bag- og sidedele kan fyldes, fores og dermed beskyttes mod vibrationer og kontaktkorrosion.

- klæber til metaller, plast og fiberkompositter
- fremragende støjdempeeffekt samt støj- og lydisolering
- beskytter mod indtrængen af støv og vand
- temperatur-, ældnings- og vejrbestandig
- spaltefyldning
- høj klæbekraft
- kompenserer for temperatursvingninger
- undgår kontaktkorrosion
- Brandadfærd for byggemateriale klasse B2

Anvendelsesområder

PETEC karosseriskum er to-komponentkarosseriskum til professionel ulykkesstandsættelse, reparation og restaurering af karosseridele. Karosseriskum klæber til metaloverflader, træ samt mange plastmaterialer (herunder styren, PU-stivt skum, polyester osv.) og fiberkompositter. Karrosseri- og påbygningsdele såsom tærskler, motorhjelme, døre, A-, B- og C-stolper, bagklapper, tag- og gulvdele samt bag- og sidedele kan fyldes, fores og dermed beskyttes mod vibrationer og kontaktkorrosion. Skummet er også fremragende til at fjerne og dæmpe larm, støj og lyde i hulrum og karosseriet.

TekniskeData

Base	polyurethan
Farver	Grå
HærdningMinutter	50
Hærdningssystem	2 K
Klæbefri	25
Opbevaringstid	18 Måneder
KanSkæresEfter	30
Temperaturbestandighed	-35 - +90
Potteliv	10
Undergrundstemperatur	+5 - + 30
FuldtBelastbar	24
Volumenudbytte	10

TekDatablad

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +10°C til +25°C. Overfladerne rengøres og affedtes omhyggeligt med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Fjern hættten, og skru sprøjtesonden på ventilen. For at aktivere systemet skal du dreje drejeskiven på dåsen 6 x til højre. For det perfekte blandingsforhold skal du holde ventilen nede og ryste dåsen 30 gange. Derefter kan produktet – med ventilen vendt nedad – trykkes ud ved at betjene håndtaget på sprøjtesonden (undgå pauser på mere end 10 minutter, da skummet også hærder i sprøjtesonden). Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for 10 minutter. Det er vigtigt at forhandle hele den aktiverede dåse (fare: Kan ellers overophedes og briste). Efter hærkning kan det overskydende materiale afskæres. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold køretøjsfabrikantens reparationsinstruktioner. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser



varenr.: 98140

400 ml-dåse