

2K PU KLÆBEMIDDEL

Egenskaber

Lynhærdende 2-komponentslim til reparation og sammenklæbning af plastmaterialer.

- også til limning og påfyldning af huller, revner og samlinger af metal, træ, sten, beton og glas
- lynhurtig hærdning og hurtig efterbearbejdning
- stærk sammenklæbning, let fleksibel og brudsikker
- drypper ikke, er let at modellere
- kan slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

Anvendelsesområde: Til reparation af kofangere, spoilere, kølgeritre, beklædningsklemmer, beslag (f.eks. forlygter) og ødelagte plastdele og beklædningselementer. Også til limning og påfyldning af huller, revner og samlinger af metal, træ, sten, beton og glas.

TekniskeData

Base	polyurethan
Farver	Sort
HærdningMinutter	20
Hærdningssystem	1K
Brudforlængelse	170
Håndstyrke	3
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	65
Temperaturbestandighed	-40 - +140
Potteliv	1
Bearbejdningstemperatur	+5 - +30
Trækforskydningsstyrke	16

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: + 5 °C til + 30 °C. Om muligt slibes overfladen og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 / 82200). Slib på revner i en V-form. Som adhæsionsfremmer anbefaler vi PETEC plastprimer (art.nr. 98315). Sæt dobbeltpatron i PETEC-trykpistol (art.nr. 98502), og fjern hætten. Tryk den nødvendige mængde lim ud og bland, eller påsæt blandingsrøret (undgå pauser på mere end et minut, eftersom limen også hærdet inde i blandingsrøret), og påfør limen direkte på stedet, som skal limes. Saml materialerne, der skal limes sammen, inden for et minut. Efter brug lukkes dobbeltpatronen med hætten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er først mulig, når klæbemidlet er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på www.petec.de)

Bundtstørrelser

	
varenr.: 98325	varenr.: 98350
24 ml	50 ml