

FLYDENDE PLAST

Egenskaber

- fremragende vedhæftning til mange plast og plastblandinger
- også til keramik, beton, træ og mange metaller
- stærk binding
- yderst spartel- og modellerbar
- lang brugstid (behandlingstid) for det perfekte resultat
- stærk sammenklæbning, let fleksibel og brudsikker
- kan slibes og overlakeres med mange lakeringssystemer
- modstandsdygtig over for vand, saltvand, kølevæske, olie samt mange kemikalier og delvist mod brændstof

Anvendelsesområder

2-komponent-klæbemiddel til fyldning, spartling, reparation og limning.

TekniskeData

Base	polyurethan
Farver	Sort
HærdningMinutter	120
Hærdningssystem	2 K
Brudforlængelse	170
Håndstyrke	20
Opbevaringstid	24 Måneder
ShoreAHaerte	65
Temperaturbestandighed	-40 - +140
Potteliv	7 - 10
Bearbejdningstemperatur	+5 - +30
Trækforskydningsstyrke	16,2

Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Hvis muligt slibes overfladen og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (varenr. 82100 eller 82200). Som adhæsionsfremmer anbefaler vi PETEC plastprimer (varenr. 98315). Slib på revner i en V-form. Sæt dobbeltpatron i PETEC-trykpistol (varenr. 98502), og fjern hætten. Tryk den nødvendige mængde klæbemiddel ud og bland, eller sæt blandingsrøret på (undgå pauser på mere end 7 sekunder, da lim også hærder i blandingsrøret), og påfør direkte på klæbefladen. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for 7 minutter. Efter brug lukkes dobbeltsprøjten med hætten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet (ca. 120 minutter). Lakker og andre opløsningsmiddelholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. For at sikre produktets egnethed til den ønskede anvendelse bør der i alle tilfælde foretages en prøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC datablade på www.petec.de)



50 ml