

## POXY

### Egenskaber

Gennemsigtigt universelt 2-komponents klæbemiddel baseret på epoxyharpiks med stærk klæbestyrke.

- gennemsigtig sammenklæbning
- fremragende vedhæftning
- hurtig hærdning
- høj træk- og slagstyrke
- høj slagstyrke: 50 kJ / m<sup>2</sup>
- høj trykstyrke: 9 N / mm<sup>2</sup>
- universel anvendelse inden- og udendørs
- modstandsdygtig mod vand, saltvand og mange kemikalier

### Anvendelsesområder

Fremragende klæbeevne på metal, sten, træ, glas, keramik og mange plaststoffer.

### TekniskeData

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Base                   | Epoxyharpiks |
| Farver                 | Gennemsigtig |
| HærdningMinutter       | 30           |
| Hærdningssystem        | 1K           |
| Trykstyrke             | 9            |
| Håndstyrke             | 10           |
| Opbevaringstid         | 24 Måneder   |
| Slagbestandighed       | 50           |
| Temperaturbestandighed | -50 - +100   |
| Potteliv               | 4 - 5        |
| Trækstyrke             | 40           |
| Trækforskydningsstyrke | 10 - 20      |

### Brugsanvisning

Bearbejdningstemperatur: +5 °C til +30 °C. Om muligt slibes overfladerne og gøres derefter omhyggeligt rent og affedtes med PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82200 eller 82100). I forbindelse med lavenergiplast anbefaler vi plastprimere (art.nr. 98315) adhæsionsfremmere. Fjern hættten, tryk den nødvendige mængde klæbemiddel ud, og bland den, eller sæt blandingsrøret (art.nr. 98510) på. Kassér den første centimeter (undgå pauser på mere end et minut, da klæbemidlet også hærdet inde i blandingsrøret), og påfør klæbemiddel på klæbeområdet ene side. Materialerne, som skal limes, skal sammenføjes inden for fire minutter. Efter brug lukkes dobbeltsprøjten med hættten. Efterbehandling (f.eks. slibning, maling) er kun mulig, når limen er hærdet. Lakker og andre fortynderholdige medier kan blokere eller ødelægge hærdningen. På grund af de mange forskellige anvendelsesmuligheder, materialer og andre faktorer er det nødvendigt selv at gennemføre en egnethedsprøve. Overhold anvisningerne i det tekniske sikkerhedsdatablad! (Download PETEC-datablade på [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Bundtstørrelser

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>varenr.: 98425</b></p>                                                      | <p><b>varenr.: 98050</b></p>                                                      |
| <p>24-ml dobbeltsprøjte<br/>detalemballage</p>                                    | <p>50 ml-dobbelpatron</p>                                                         |