

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΣΠΡΕΪ

Ιδιότητες

- Σταμάτημα σκουριάς και αστάρι
- αποτρέπει την περαιτέρω σκουριά
- μεγάλη ικανότητα διαρροής
- πολύ καλή πρόσφυση, δεν χρειάζεται αστάρι
- συμβατό με πολλά υλικά
- Χωρίς σιλικόνη
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Το αντισκωριακό σπρέι της PETEC με βάση από ακρυλική ρητίνη αντιδρά με την υφιστάμενη σκουριά, σταματά την ανάπτυξη της, σφραγίζει την επιφάνεια μακροπρόθεσμα και μπορεί κατόπιν να περαστεί με βαφή. Για εφαρμογές στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, των κατασκευών και των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας.

Τεχνικά δεδομένα

Σκλήρυνση	14
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +80

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +25 °C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τις χονδρικές επικαθίσεις με συρματόβουρτσα και καθαρίστε και απολιπάνετε καλά με το καθαριστικό φρένων της PETEC (αριθ. τεμαχίου 70060). Ψεκάστε με το αντισκωριακό σπρέι της PETEC επάνω στο σημείο που φέρει τη διάβρωση και αφήστε το να δράσει για περ 7 λεπτά. Ο μετατροπέας σκουριάς λειτουργεί μόνο σε διαβρωμένες επιφάνειες (όχι σε οξειδωμένο στρώμα). Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή ακόμη για μία έως δύο φορές. Να μην έρχεται σε επαφή με πλαστικές ουσίες ή βερνίκια. Μετά από 14 ώρες μπορείτε να βάψετε το συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί να βαφτεί με τα κατάλληλα προϊόντα μόνον αφότου σκληρύνει πλήρως.

Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Μετά τη χρήση γυρίστε τη φιάλη ανάποδα και ψεκάστε έως ότου η βαλβίδα να αδειάσει. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 70040

500 ml