

ΑΣΤΑΡΩΜΑ ΜΕ ΣΠΡΉΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΪΟΥ

Ιδιότητες

- Μακροχρόνια προστασία από τη διάβρωση
- καλή πρόσφυση σε μέταλλα
- βαφή και συγκόλληση σημείων
- εξαιρετική αντιδιαβρωτική προστασία λόγω υψηλής περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο και αλουμίνιο
- συμβατό με πολλά υλικά
- Χωρίς σιλικόνη
- γρήγορο στέγνωμα, λεία, μη πορώδης μεμβράνη
- με δυνατότητα βαφής
- είναι ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Ως ανθεκτικό αστάρι καθοδικής προστασίας από τη σκουριά και μακροχρόνια αντιδιαβρωτική προστασία για μέταλλα που εκτίθενται σε διαβρωτικές επιδράσεις. Για επαναγαλβάνισμα και επισκευή κατεστραμμένων περιοχών σε γαλβανισμένα εξαρτήματα, καθώς και σε γεωτρήσεις, συγκολλήσεις και διεπαφές. Η σταθερά προσκολλημένη και ανθεκτική επίστρωση είναι εξαιρετικά ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες και χρησιμοποιείται για την επίστρωση προστασίας από τη σκουριά μεταλλικών επιφανειών, όπως σωλήνες καθόδου, διατάξεις αερισμού, μεταλλικές κατασκευές κ.π.ά. Επίσης, για το αστάρωμα εξαρτημάτων εγκαταστάσεων, μηχανών και αμαξωμάτων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας, των αμαξωμάτων, του νοικοκυριού, της βιοτεχνίας, των εταιρειών μεταλλοτεχνίας, των μεταλλουργών, της κατασκευής αγωγών, της τεχνολογίας κλιματισμού και εξαερισμού και της βιομηχανίας.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Ασημί
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	+200

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +10°C έως +25°C. Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από τη χρήση. Αφαιρέστε τα χοντρά υπολείμματα από τις επιφάνειες (π.χ. αμμοβολή) και καθαρίστε και απολιπάνετε σχολαστικά με το PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ψεκάστε το σπρέι ψευδαργύρου-αλουμινίου της PETEC ομοιόμορφα στην επιφάνεια που πρόκειται να επιστρωθεί σε απόσταση περίπου 20 cm. Μετά από περ. 8 λεπτά η επιφάνεια έχει στεγνώσει εντελώς και μετά από 20 – 30 λεπτά είναι και πάλι συμπαγής στην αφή. Το πλήρες στέγνωμα επιτυγχάνεται μετά από 24 ώρες. Μπορεί να βαφτεί με τα κατάλληλα προϊόντα μόνον αφότου σκληρύνει πλήρως. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 71050

500 ml