

ΑΝΑΕΡΪΒΙΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΉΣ ΣΕ ΣΠΡΉΙ

Ιδιότητες

Επιταχυντής σκλήρυνσης για αναερόβιες κόλλες και στεγανοποιητικά. Συνίσταται ειδικά για:

- παθητικές επιφάνειες
- μεγάλα πλάτη διάκενων
- καθώς και χαμηλές θερμοκρασίες

Πεδία εφαρμογής

Συντομεύει αισθητά τον χρόνο σκλήρυνσης των αναερόβιων προϊόντων της PETEC, όπως κοχλιωτές ασφάλειες, στεγανωτικά σωλήνων και σπειρωμάτων, υδραυλικά και πνευματικά στεγανοποιητικά, σταθεροποιητικά θέσης και στεγανοποιητικά επιφανειών. Συνίσταται ειδικά για παθητικές επιφάνειες, όπως το αλουμίνιο, το μαγνήσιο και ο ανοξείδωτος χάλυβας, μεγάλα πλάτη διάκενων και χαμηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	2
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: -30 °C έως +35 °C. Απομακρύνετε τα παλιά στεγανοποιητικά και επικαθίσεις. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Ανακινήστε τη φιάλη καλά πριν από τη χρήση. Ψεκάστε ομοιόμορφα τον ενεργοποιητή για αναερόβιες κόλλες και στεγανωτικά σε μία από τις δύο επιφάνειες σε απόσταση περίπου 20 cm και αφήστε τον να στεγνώσει για περίπου 2 λεπτά. Απλώστε το αναερόβιο προϊόν/την κόλλα επάνω στην απέναντι επιφάνεια και συνδέστε τα αμέσως. Απαιτείται αυτοέλεγχος της συμβατότητας του υλικού. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 90920

200 ml