

ΠΑΣΤΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μ'ΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΠΛΕ

Ιδιότητες

- Με ταχεία αναερόβια σκλήρυνση*
- ασφαλίζει με αξιόπιστο τρόπο λεπτά, μεσαίας κοπής και χοντρά σπειρώματα
- για μικρά και μεγάλα πλάτη διάκενου και για μεγέθη σπειρώματος έως M36
- για την ασφάλιση βιδών ασφαλείας
- ανθεκτικό έναντι της διάβρωσης, των δονήσεων, του νερού, του θαλάσσιου νερού, του πετρελαίου, των καυσίμων, του ψυκτικού υγρού και πολλών άλλων χημικών ουσιών

Πεδία εφαρμογής

Για την ασφάλιση και τη στεγανοποίηση κοχλιωτών συνδέσεων όπως βιδών, περικοχλίων, μπουλονιών κ.π.ά.

Τεχνικά δεδομένα

Χρώματα	Μπλε
ΣκλήρυνσηΩρες	3 -6
Σύστημα σκλήρυνσης	αναερόβιο
Λειτουργική ισχύςΩρες	1 – 3
Μέγεθος σπειρώματος έως	M36
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	10-20
Διάρκεια ζωής	36 Μήνες
Ροπή αποκόλλησης	18 – 23
μέγΠλήρωση ρωγμών	0,25
Αντοχή διάτμησης	9 – 13
Αντοχή στη θερμοκρασία	-55 - +200
Απόλυτο ιξώδες	2000 - 7500

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +35 °C. Καθαρίστε σχολαστικά τις βιδωτές συνδέσεις και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 ή 82200). Επαλείψτε με πάστα κοχλιωτής ασφαλείας PETEC σε μια πλευρά και βιδώστε άμεσα. Σφίξτε την περιστροφική σύνδεση στην προβλεπόμενη ροπή στρέψης. * Η αναερόβια σκλήρυνση πραγματοποιείται απουσία αέρα μεταξύ των μεταλλικών επιφανειών. Για παθητικές επιφάνειες, μεγάλα πλάτη διακένων, χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος και για ταχύτερη σκλήρυνση, συνιστάται ο αναερόβιος ενεργοποιητής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 90920). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: 91005	αριθ. τεμαχίου: 91010	αριθ. τεμαχίου: 91050
Χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister 5 g	Φιάλη 10 g	Φιάλη 50 g
		
αριθ. τεμαχίου: 910250		
Φιάλη 250 g		