

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΉΣ POWER

Ιδιότητες

Κόλλα ενός συστατικού που πηζει εντός λίγων δευτερολέπτων για μόνιμη ένωση.

- εξαιρετικά γρήγορη πρόσφυση και σκλήρυνση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- απλή εφαρμογή
- πολύ υψηλή αντοχή
- καθαρή συγκόλληση
- δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας

Πεδία εφαρμογής

Κολλά υλικά, όπως π.χ. μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, τσόχα, PVC, δέρμα, ξύλο, κεραμικά κ.π.ά. μαζί τους και μεταξύ τους.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Λειτουργική ισχύς	1 – 10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Γεφύρωση ρωγμών	0,05
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +85
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	15 – 25

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας POWER στη μία πλευρά. Ενώστε τα μέρη που θέλετε να κολλήσετε με ακρίβεια και πιέστε με δύναμη. Λόγω της ταχείας χημικής αντίδρασης, ενδέχεται να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα στην επιφάνεια. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για ταχύτερη σκλήρυνση προτείνουμε το σπρέι με ενεργοποιητή Speed-Bond (αριθ. τεμαχίου 93515). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Μεγέθη πακέτων

		
αριθ. τεμαχίου: 93403	αριθ. τεμαχίου: 93303	αριθ. τεμαχίου: 93310
Φιάλη 3 g σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister	Φιάλη 3 g	Φιάλη 10 g
		
αριθ. τεμαχίου: 93410	αριθ. τεμαχίου: 933500	
Φιάλη 10 g σε χάρτινη κάρτα συσκευασίας με blister	Φιάλη 500 g	