

ΔΟΧΕΪΟ ΚΏΛΛΑΣ ΣΤΙΓΜΉΣ POWER ΜΕ ΠΙΝΈΛΟ

Ιδιότητες

Κόλλα ενός συστατικού που πήζει εντός λίγων δευτερολέπτων για μόνιμη ένωση.

- εξαιρετικά γρήγορη πρόσφυση και σκλήρυνση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα
- απλή εφαρμογή
- πολύ υψηλή αντοχή
- καθαρή συγκόλληση
- δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας

Πεδία εφαρμογής

Κολλά υλικά, όπως π.χ. μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, τσόχα, PVC, δέρμα, ξύλο, κεραμικά κ.π.ά. μαζί τους και μεταξύ τους.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Λειτουργική ισχύς	1 – 10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Γεφύρωση ρωγμών	0,05
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +85
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	15 – 25

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Απλώστε με το πινέλο ένα λεπτό στρώμα κόλλας POWER σε μια πλευρά. Ενώστε τα μέρη που θέλετε να κολλήσετε με ακρίβεια και πιέστε με δύναμη. Λόγω της ταχείας χημικής αντίδρασης, ενδέχεται να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα στην επιφάνεια. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για ταχύτερη σκλήρυνση συνιστούμε το σπρέι με ενεργοποιητή SpeedBond (αριθ. τεμαχίου 93515). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)



Χάρτινη κάρτα συσκευασίας 4 g
με blister