

POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE 2Σ

Ιδιότητες

Η κόλλα ισχύος 2Σ Powerkleber συνδυάζει ταχεία σκλήρυνση, ευέλικτη χρήση και υψηλή ικανότητα πλήρωσης ρωγμών με μέγιστη αντοχή κόλλας χάρη στην τεχνολογία 2 συστατικών.

- για συγκόλληση και επισκευή υλικών και συνδυασμών υλικών εντός λίγων δευτερολέπτων
- γρήγορη, ισχυρή, πολύπλευρη, ευέλικτη, ανεξάρτητη από το υλικό
- Γεφύρωση ρωγμών έως 6 mm
- δεν στάζει/ρέει, δυνατότητα χρήσης ανάποδα / από κάτω προς τα πάνω
- μπορεί να λειανθεί και να βαφτεί με πολλά συστήματα βαφής
- ανθεκτική στο νερό, στο θαλασσινό νερό και σε πολλές χημικές ουσίες

Πεδία εφαρμογής

Συγκόλληση και επισκευή πλαστικών, μετάλλων, καουτσούκ, κεραμικών, πορσελάνης, ξύλου, χαρτιού, χαρτονιού κ.π.ά. με αυτά και μεταξύ τους.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Σκλήρυνση/λεπτά	4
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	2-4
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +80
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	1
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	ανάλογα με το υλικό

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +35°C. Λειανίετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και τις καθαρίζετε σχολαστικά και τις απολιπαίνετε με PETEC Multi Cleaner (αριθ. προϊόντος 82100 και 82200). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Λειανίετε τις ρωγμές σχήματος V. Εισαγάγετε το έμβολο, αφαιρέστε το πώμα σφράγισης, τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αποφύγετε τις παύσεις που είναι μεγαλύτερες από 30 δευτερόλεπτα, καθώς η κόλλα σκληραίνει ακόμη και εντός του σωλήνα ανάμειξης) και εφαρμόστε απευθείας στο σημείο συγκόλλησης. Ενώστε, εντός ενός λεπτού, τα υλικά που προορίζονται για συγκόλληση. Λόγω της ταχείας χημικής αντίδρασης, ενδέχεται να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα στην επιφάνεια. Μετά τη χρήση, σφραγίστε τη διπλή σύριγγα με το πώμα σφράγισης. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93510

11 ml