

ΣΕΤ SPEEDBOND

Ιδιότητες

Συγκόλληση διαφορετικών υλικών μεταξύ τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

- ταχείας δράσης, ισχυρή, πολύπλευρη κόλλα
- συγκόλληση
- πλήρωση
- επισκευή

Πεδία εφαρμογής

Σετ SpeedBond για εποικοδομητική συγκόλληση και επισκευή σπασμένων εξαρτημάτων. Συγκόλληση και επισκευή πλαστικών, μετάλλων, καουτσούκ, κεραμικών, πορσελάνης, ξύλου και πολλών άλλων. Μπορούν να επισκευαστούν ακόμη και μικρότερα στηρίγματα και κλιπ.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Λειτουργική ισχύς	3 – 10
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Γεφύρωση ρωγμών	0,05
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +85
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	15 – 25

Οδηγίες χρήσης

Κόλλα υψηλής απόδοσης: Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +30°C. Καθαρίστε και απολιπάνετε ενδελεχώς τα μέρη που πρόκειται να κολλήσουν με το Πολυκαθαριστικό Multi Cleaner της PETEC (αρ. Τεμ. 82100 ή 82200). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κόλλας υψηλής απόδοσης SpeedBond σε μια πλευρά και κολλήστε αμέσως. Λόγω της ταχείας χημικής αντίδρασης, ενδέχεται να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα στην επιφάνεια. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για ταχύτερη σκλήρυνση συνιστούμε το σπρέι με ενεργοποιητή SpeedBond (αριθ. τεμαχίου 93515). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας.

Αστάρι: Σε δομικές συγκολλήσεις και επιδιορθώσεις σπασμένων μερών εφαρμόστε κόλλα υψηλής απόδοσης SpeedBond της PETEC στην επιφάνεια συγκόλλησης και ενώστε τα μέρη. Επιπλέον, εφαρμόστε ξανά περαιτέρω κόλλα στο σημείο που προορίζεται για συγκόλληση και κατόπιν απλώστε αστάρι PETEC SpeedBond επάνω στην κόλλα. Η εφαρμογή είναι δυνατή σε πολλαπλά στρώματα, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συγκόλληση. Το αστάρι SpeedBond μπορεί, επίσης να εφαρμόζεται επάνω στην επιφάνεια συγκόλλησης (αρμό, τρύπα, κ.τ.λ.) και να διαβρέχεται με κόλλα μετά την πλήρωση. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93550

Χάρτινη κάρτα συσκευασίας με
blister