

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ POWER ΣΕ ΓΕΛΗ

Ιδιότητες

Κόλλα γενικής χρήσης που σκληραίνει σε δευτερόλεπτα για λείες και πορώδεις επιφάνειες.

- υψηλή αρχική πρόσφυση, δυνατότητα άμεσης περαιτέρω επεξεργασίας
- δεν στάζει και δεν ρέει, ενώ είναι κατάλληλη και για εφαρμογές οροφής και σε κάθετες επιφάνειες
- κατάλληλο για απορροφητικές και πορώδεις επιφάνειες
- Δυνατότητα διορθώσεων μετά την ένωση

Πεδία εφαρμογής

Κολλά υλικά, όπως π.χ. μέταλλο, πλαστικό, καουτσούκ, τσόχα, PVC, δέρμα, ξύλο, κεραμικά κ.π.ά. μαζί τους και μεταξύ τους.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	2-κυανακρυλικό αιθύλιο
Χρώματα	Διαφανές
Λειτουργική ισχύς	5 - 40
Διάρκεια ζωής	18 Μήνες
Γεφύρωση ρωγμών	0,5
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +85
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	25

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +30 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Για πλαστικά χαμηλής ενέργειας, συνιστούμε πλαστικό αστάρι (αριθ. τεμαχίου 98315) με σκοπό τη διαμεσολάβηση κατά την πρόσφυση. Εφαρμόστε την κόλλα στιγμής POWER σε γέλη στη μία πλευρά, ενώστε τα προς συγκόλληση μέρη μεταξύ τους με ακρίβεια και πιέστε σταθερά. Λόγω της ταχείας χημικής αντίδρασης, ενδέχεται να εμφανιστούν λευκά υπολείμματα στην επιφάνεια. Η εκ νέου επεξεργασία (π.χ. λείανση, βαφή) είναι δυνατή μόνο μετά από τη σκλήρυνση της κόλλας. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για ταχύτερη σκλήρυνση συνιστούμε το σπρέι με ενεργοποιητή SpeedBond (αριθ. τεμαχίου 93515). Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93720

Σωληνάριο 20 g σε χάρτινη
κάρτα συσκευασίας με blister