

ΔΟΧΕΪΟ ΠΙΝΈΛΩΝ ΚΌΛΛΑΣ ΠΡΟΦΪΛ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ

Ιδιότητες

Για υψηλής αντοχής και μόνιμα ελαστική συγκόλληση.

- κατάλληλο για αναρροφούμενα και μη αναρροφούμενα υλικά
- ισχυρή πρόσφυση
- ανθεκτικό σε νερό, αλμυρό νερό, πετρέλαιο, καύσιμα, αραιωμένα οξέα και βάσεις

Πεδία εφαρμογής

Κατάλληλο για συγκολλήσεις μικρών και μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους π.χ. προφίλ από καουτσούκ, πλήρους καουτσούκ, αφρώδους και φυσικού καουτσούκ, καθώς και για δέρμα, λινό, τσόχα, σκληρό πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) και βουτυλικό καουτσούκ, ακόμη και σε συνδυασμό με ξύλο, τσιμεντοσανίδες ινών και μέταλλα (χάλυβας, λευκοσίδηρος, αλουμίνιο) κ.π.ά. Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (τσιμούχες θυρών, στεγανοποιήσεις, επενδύσεις, μονωτικά πατάκια και μεμβράνες κ.π.ά.), τροχόσπιτα, σκάφη, βιομηχανία, βιοτεχνία και νοικοκυριά.


Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Πολυχλωροπρένιο
Χρώματα	Κιτρινωπό-διαφανές
Χρόνος εξατμίσεως	10-15
ΣκλήρυνσηΩρες	48
Απαιτούμενος χρόνος για να είναι ανθεκτικό σε περαιτέρω επεξεργασία	10
Διάρκεια ζωής	24 Μήνες
Αντοχή διάτμησης	3
Αντοχή στη θερμοκρασία	-30 - +120
Κατανάλωση	75

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5°C έως +25°C. Λειάνετε κατά το δυνατόν τις επιφάνειες και καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε τις με PETEC Multi Cleaner (αρ. τεμ. 82100 ή 82200). Ανακινήστε και ανακατέψτε την κόλλα προφίλ καουτσούκ PETEC πριν από τη χρήση. Επαλείψτε την κόλλα προφίλ καουτσούκ ομοιόμορφα και στις δύο επιφάνειες που πρόκειται να κολλήσετε και αφήστε την να εξατμιστεί για περίπου 10 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος συγκόλλησης, τοποθετήστε τις επιφάνειες συγκόλλησης τη μία ακριβώς πάνω στην άλλη και πιέστε δυνατά τη μία πάνω στην άλλη. Μην τις κτυπάτε! Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών, υλικών και άλλων παραγόντων επιρροής, απαιτείται η διενέργεια αυτοελέγχου και ελέγχου καταλληλότητας. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 93835

350 ml