

# ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΪΗΣΗ ΕΝΏΣΕΩΝ ΓΚΡΙΖΑ

## Ιδιότητες

Για τη σφράγιση και στεγανοποίηση τμημάτων του αμαξώματος και των επικαλυπτόμενων ραφών σύνδεσης.

- με ευρύ φάσμα πρόσφυσης
- μόνιμη ένωση
- διαρκής ελαστικότητα και εξαιρετικές ιδιότητες στεγανοποίησης
- δυνατότητα άμεσης βαφής (υγρού σε υγρό)
- δίχως σιλικόνη και ισοκυανικό άλας
- δίχως διαλύτη (καμία συρρίκνωση του υλικού μετά την ξήρανση)
- ανθεκτικό στη γήρανση, στις καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβολία

## Πεδία εφαρμογής

Μονοσυστατική στεγανοποίηση ενώσεων με δυνατότητα ψεκασμού και επάλειψης με σκοπό τη σφράγιση ραφών συγκολλήσεων, επικαλύψεων και την αποκατάσταση της αρχικής δομής μετά από την επισκευή κατόπιν ατυχήματος, π.χ. στην περιοχή του κινητήρα, στο πορτμπαγκάζ, στο δάπεδο, στα περιβλήματα των τροχών και σε όλες τις επικαλυπτόμενες συγκολλητικές ραφές.

## Τεχνικά δεδομένα

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Βάση                          | MS-πολυμερές |
| Χρώματα                       | Γκριζα       |
| Σκλήρυνση                     | 3            |
| Σύστημα σκλήρυνσης            | Υγρασία αέρα |
| Διάρκεια ζωής                 | 24 Μήνες     |
| Επιμήκυνση θραύσης            | 150          |
| Σκληρότητα Shore A            | 40           |
| Αντοχή στη θερμοκρασία        | -40 - +100   |
| Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο | 15           |
| Αντίσταση στο σχίσιμο         | 8            |
| Τάση θραύσης                  | 2            |

## Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Καθαρίστε σχολαστικά και απολιπάνετε την επιφάνεια με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Κόψτε το φυσίγγιο πάνω από το σπείρωμα, και βιδώστε το ακροφύσιο. Εφαρμόστε τη στεγανοποίηση με πιστόλι εφαρμογής ή ψεκάστε με τηλεσκοπικό πιστόλι πεπιεσμένου αέρα «MultiPress» (αριθ. τεμαχίου 94333). Ρυθμίζοντας την τροφοδοσία υλικού, την παροχή αέρα και την απόσταση, μπορεί να αποκατασταθεί η αρχική δομή. δυνατότητα άμεσης βαφής (υγρού σε υγρό) με βερνίκια με βάση το νερό. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Μεγέθη πακέτων

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>αριθ. τεμαχίου: 94131</b>                                                      | <b>αριθ. τεμαχίου: 94231</b>                                                      |
| 310 ml                                                                            | 310 ml                                                                            |