

ΚΟΛΛΑ ΙΣΧΥΡΉΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2Σ

Ιδιότητες

- εφαρμογή χωρίς αστάρι σε βάση πολυμερούς MS
- με ευρύ φάσμα πρόσφυσης
- με υψηλή αρχική πρόσφυση και στερεή τελική ανθεκτικότητα
- ελαστικό και με δυνατότητα δυναμικής υψηλής επιφόρτισης
- ανθεκτικό σε κραδασμούς και κρούσεις
- Γεφύρωση χάσματος έως 40 χλστ.
- δεν στάζει και ούτε ρέει και ενδείκνυται ακόμη και για κάθετες εφαρμογές και εφαρμογές οροφής
- με δυνατότητα βαφής
- χωρίς διαλύτες
- με εφαρμογή γενικής χρήσης σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες
- ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, στη φθορά/γήρανση και τις υπεριώδεις ακτίνες

Πεδία εφαρμογής

Γρήγορη και ελαστική κόλλα και στεγανωτικό 2 συστατικών. Η τεχνολογία 2K εγγυάται μια ομοιόμορφη σκλήρυνση χωρίς τάση, ακόμη και σε επικολήσεις μεγάλης και πλήρους επιφάνειας, καθώς και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και μειωμένη υγρασία αέρα. Με δυνατότητα εφαρμογής σε απορροφητικές και μη απορροφητικές συγκολλητικές επιφάνειες από μέταλλο, γυαλί, πέτρα, σκυρόδεμα, γύψο, πλακίδια, φυσική πέτρα, ξύλο, βερνικωμένες επιφάνειες, καθρέπτες, στυρόλιο και πολλές πλαστικές ουσίες. Το προϊόν ενδείκνυται για ασφαλείς, μόνιμες δυνατές συγκολλήσεις και στεγανοποιήσεις σε πολλούς τομείς.

Τεχνικά δεδομένα

Βάση	Τροποποιημένο πολυμερές σιλανίου 2K
Χρώματα	Μαύρο
Σκλήρυνσηλεπτά	60
ΣκλήρυνσηΩρες	1
Σύστημα σκλήρυνσης	2Σ
Επιμήκυνση θραύσεως	350
Διάρκεια ζωής	12 Μήνες
Σκληρότητα Shore A	40
Αντοχή στη θερμοκρασία	-40 - +90
Διάρκεια διατήρησης σε δοχείο	10
Αντοχή σε εφελκυσμό και διάτμηση	2

Τεχνικό φύλλο δεδομένων

Οδηγίες χρήσης

Θερμοκρασία επεξεργασίας: +5 °C έως +40 °C. Καθαρίσετε σχολαστικά και απολιπάνετε τις επιφάνειες με PETEC Multi Cleaner (αριθ. τεμαχίου 82100 ή 82200). Αφαιρέστε το πώμα και το καπάκι σφράγισης, τοποθετήστε τον σωλήνα ανάμειξης (αριθ. τεμαχίου 98508) και ενώστε τον με το πιστόλι εφαρμογής της PETEC (αριθ. τεμαχίου 81500). Για να διασφαλίσετε μία άψογη σχέση ανάμειξης, θα πρέπει να απορρίψετε τα πρώτα 5 εκατοστά. Επαλείψτε την κόλλα απευθείας επάνω στο σημείο συγκόλλησης (αποφύγετε τις παύσεις που διαρκούν περισσότερο από 25 λεπτά, καθώς η κόλλα σκληραίνει ακόμη και μέσα στο σωλήνα ανάμειξης) και ενώστε τα μέρη εντός 25 λεπτών. Μετά τη χρήση, σφραγίστε το φυσίγγιο με το πώμα σφράγισης. Τυχόν βερνίκια που περιέχουν διαλύτες και άλλα μέσα ενδέχεται να εμποδίσουν τη σκλήρυνση ή να την καταστρέψουν. Για να διασφαλίσετε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την επιθυμητή εφαρμογή, συνιστάται, σε κάθε περίπτωση, να διενεργούνται αυτοέλεγχοι. Λάβετε υπόψη το Φύλλο Ασφαλείας και Τεχνικών Δεδομένων! (Κάντε λήψη των δελτίων τεχνικών δεδομένων PETEC από την ιστοσελίδα www.petec.de)

Μεγέθη πακέτων



αριθ. τεμαχίου: 94429

250 ml